



ADX.0007

BOND IDRO

Látex consolidante, impregnante, de hidrofugación reactiva interna

Código de Aduana

3816 0000

Embalajes

- Bidón 5 kg
- Bidón 10 kg
- Bidón 25 kg

Aplicación

- Adicionar a otros componentes
- Cepillo de fregar
- Rociador

Familia
Admix

Tipo
Látex poliméricos

Líneas de productos

- Aqua
- Infratech

Categorías funcionales

- Consolidación cortical de mamposterías y enlucidos
- Mejora de las prestaciones mecánicas y/o reológicas de morteros, enlucidos y hormigones de nueva fabricación
- Tratamientos corticales y reparaciones de pavimentaciones industriales de hormigón
- Mejora de la capacidad hidrófuga e/o impermeabilidad de morteros, enlucidos y hormigones
- Rellenos decorativos, consolidantes, de mamposterías a la vista
- Cuidado de maduración, de curado, para pavimentos industriales, bloques delgados de hormigón en general

Componentes
Monocomponente

Aspecto
Líquido

Descripción del del producto

Látex adhesivo compuesto por una emulsión de polímeros sintéticos, aglutinantes y consolidantes, agentes de hidrofugación reactiva, para flexibilizar e hidrofobizar revoques, morteros y enfoscados.

Características generales

La acción de BOND IDRO está basada en la interacción de un peculiar agente reactivo, hidrófilo en su forma original, capaz de llegar a ser hidrófobo por la reacción con los compuestos del cemento y de la cal.

Consumos

Consulte la tabla de la ficha técnica del producto.

Campos de uso

Protección hidrorrepelente, consolidante, de fachadas en hormigón, revoques a base cemento o cal, pavimentos de hormigón, etc. Fabricación de mezclas de revestimiento protector e impermeabilizante a base de aglutinantes hidráulicos. Protección de curado (curing) de efecto impregnante, de conglomerados frescos. Fabricación de morteros para la colocación de bloques de cemento -arcilla en el cara a vista.

Características fundamentales



Conservabilidad:
12 meses



Exento de solventes



No inflamable



Peso específico:
1.10 kg/dm³



Temperatura de uso:
+5 / +35 °C



Colores disponibles
Blanco

Especificaciones técnicas

Material no tóxico

Limpieza instrumentos

- Agua

Soportes admitidos

- Enlucidos
- Hormigón
- Morteros de hormigón, al cal y mixtos



www.azichem.com

Actualización del: 24/08/2020

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en

www.azichem.es/disclaimer

Modo de uso

Remover el producto antes de la utilización y preparar a continuación una solución como indicado por las tablas subyacentes, en función de la utilización prevista.

Para una correcta definición de las mezclas a utilizar y para comprobar si el producto es idóneo en función de las necesidades específicas, es siempre indispensable efectuar pruebas preliminares.

Almacenamiento y Conservación

Proteger del congelamiento Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico Almacenar el producto a una temperatura entre +5°C y +35°C



Dosificaciones indicativas

Las modalidades y las cantidades de uso varían en función de la necesidad de uso, en base a las mezclas indicativas a continuación:

| USO | BOND IDRO / relación agua | Proporción de aglomerante / inerte | Tamaño máximo inerte |
|--|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Morteros para la restauración. Espesor ≤ 1 cm Espesor > 1 cm | 1: 1 1: 2 | De 1: 1 a 1: 3 De 1: 2 a 1: 4 | 1 - 3 mm 2 - 6 mm |
| Revoque | 1: 3 | De 1: 1 a 1: 3 | 1 - 3 mm |
| lechada | 1: 1 | Aglomerante solo 3 - 4 partes en peso | ----- |
| Consolidación de revoque y mampostería | De 1: 1 a 1: 2 | ----- | ----- |



www.azichem.com

Actualización del: **24/08/2020**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en

www.azichem.es/disclaimer

Advertencias, Precauciones, **Ecología**

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.

Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

BOND IDRO es producido/distribuido por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualización del: **24/08/2020**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer