



ADX.0007

BOND IDRO

Latex consolidant, impregnant cu hidrofugare reactivă internă.

Cod vamal

3816 0000

Ambalaje

- Canistră 5 kg
- Canistră 10 kg
- Canistră 25 kg

Aplicare

- Adăugare la alți componenți
- Perie
- Stropire

Familie
Admix

Tip de produs
Latex polimeric

Linii de produse

- Aqua
- Infratech

Categorii funcționale

- Consolidarea corticală a zidurilor și a tencuielilor
- Îmbunătățirea prestațiilor mecanice și/sau reologice a mortarelor, tencuielilor și betoanelor noi
- Tratamentele corticale și reparația pavajelor industriale din beton
- Îmbunătățirea capacității hidrofuge și/sau a impermeabilității mortarelor, tencuielilor și a betoanelor
- Realizarea decorațiilor consolidante a zidurilor la vedere
- Tratatment de maturare, antievaporant pentru pavaje industriale, șape și betoane în general

Componente
Monocomponent

Aspect
Lichid

Descrierea generală a produsului

Latex adeziv compus dintr-o emulsiune de polimeri sintetici, lianți și consolidanți, agenți de hidrofugare reactivă pentru flexibilizarea și hidrofobizarea tencuielilor, a mortarelor și a laptelui de ciment.

Caracteristici generale

Acțiunea produsului BOND IDRO se bazează pe interacțiunea unui agent reactiv specific, hidrofil în forma lui originală, capabil să devină hidrofob în urma reacției cu cumpușii de ciment și var.

Consum

Consultați tabelul prezentat în fișa tehnică a produsului.

Domenii de utilizare

Protecție impermeabilă, consolidantă a fațadelor din beton, a tencuielilor pe bază de ciment sau var, a pavajelor din beton etc. Confecționarea amestecurilor de înveliș protectiv și impermeabilizare pe bază de lianți hidraulici. Protecția maturantă (curing) cu efect impregnant a conglomeratelor proaspete. Confecționarea mortarelor de completare pentru zidirea blocurilor din ciment-argilă la vedere.

Caracteristici fundamentale



Conservare:
12 luni



Fără solvenți



Greutate specifică:
1.10 kg/dm³



Neinflamabil



Temperatura de utilizare:
+5 / +35 °C



Culori disponibile
Alb

Specificații tehnice

Material netoxic

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Tencuieli
- Beton
- Mortare cimentoase din var și mixte



www.azichem.com

Actualizat în data de: 25/08/2020
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web

www.azichem.ro/disclaimer

Aplicare

Amestecați produsul înainte de folosire și preparați o soluție conform indicațiilor din tabelul următor în funcție de utilizarea dorită.

Pentru a determina în mod corect amestecurile de folosit și pentru verificarea conformității produsului în funcție de necesitățile specifice este indispensabilă efectuarea unor probe preliminare.

Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.



Doze indicative

Modalitățile și cantitățile de utilizare variază în funcție a nevoii de utilizare, pe baza amestecurilor indicativ mai jos:

UTILIZARE	Raportul BOND IDRO / apă	Raportul inert / inert	Dimensiunea maximă inertă
Mortar pentru restaurare Grosime ≤ 1 cm Grosime > 1 cm	1: 1 1: 2	De la 1: 1 la 1: 3 De la 1: 2 la 1: 4	1 - 3 mm 2 - 6 mm
tencuielilor	1: 3	De la 1: 1 la 1: 3	1 - 3 mm
Ciment lichid	1: 1	Liant doar 3 - 4 părți în greutate	-----
Consolidarea ipsosului și a zidăriei	De la 1: 1 la 1: 2	-----	-----



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Măsurile de precauție **Ecologie**

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuintării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

BOND IDRO este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer