



ADX.0008

BOND PLUS

Látex adesivo, flexibilizante, reativo para argamassas e rebocos

Cód. Alfandegário

3824 4000

Embalagens

- Galão 5 kg
- Galão 10 kg
- Galão 25 kg
- IBC 1000 kg

Aplicação

- Pincel
- Pulverização
- Escovão

Família
Admix

Linhas de produtos
• Building
• Floor

Componentes
Monocomponente

Tipologia
Polímeros em látex polivalentes

Categorias funcionais
• **Consolidação cortical de paredes e rebocos**
• **Melhorias do desempenho mecânico e/ou reológicos de argamassas, rebocos e betões de nova fabricação**
• **Execução de pontes de aderência entre o suporte existente e o novo encosto**
• **Tratamentos corticais e reparos de pavimentações industriais em betão**
• **Cura de maturação, anti-evaporação, para pavimentos industriais, betonilhas e betão em geral**

Aspetto
Líquido

Descrição do produto

Látex adesivo à base de borracha elastomérica de estireno-butadieno e silicato alcalino em dispersão aquosa, flexibilizante, reativo, para caldas de injeção de aderência e para melhorar a adesão, o comportamento e o desempenho de argamassas e rebocos.

Consumos

Consultar a tabela reportada na ficha técnica do produto.

Campos de uso

Produção de argamassas e rebocos adesivos, deformáveis, com elevados desempenhos protetores e impermeabilizantes para obras civis, hidráulicas, industriais, em atmosfera urbana, marinha e de montanha. Preparação de soluções hidratantes para melhorar a adesão e os desempenhos de argamassas e rebocos pré-misturados; preparação de caldas de injeção de aderência para juntas de construção não estruturais. Tratamentos antipó, consolidantes de superfícies em conglomerado de cimento.

Características fundamentais

- | | |
|---|--|
|  Conservação:
12 meses |  Não inflamável |
|  Peso específico:
1.03 kg/dm ³ |  Pot-life:
40 - 60 min |
|  Sem solventes |  Temperatura de uso:
+5 / +35 °C |
|  Cores disponíveis
Branco | |

Especificações técnicas

pH: 7.5 _

Limpeza instrumentos

- Água

Suportes consentidos

- Rebocos
- Betão
- Argamassas cimentícias de cal e mistas

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Atualização em: **05/10/2021**
Condições de venda e advertências legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Modalidade de emprego

Agitar bem BOND PLUS no contentor e diluí-lo com água em função das necessidades. Adicionar a solução assim preparada à mistura de cimento (ou cal) e agregados, nas dosagens mais adequadas ao uso, como indicado abaixo.

Para uma correta definição das misturas a utilizar e para verificar a idoneidade do produto em função das exigências específicas é sempre indispensável efetuar ensaios preliminares.

Armazenamento e Conservação

Proteção de congelamento Armazenar o produto a uma temperatura entre +5°C e +35°C.



Dosagens indicativas

As modalidades e as quantidades de uso variam em função necessidade de utilização, com base nas misturas indicativo abaixo:

USE	BOND PLUS / relatório da água	Fichário / relação inerte	Tamanho máximo inerte
Argamassas para restauração Espessura ≤ 1 cm Espessura > 1 cm	1: 1 1: 2	De 1: 1 a 1: 3 De 1: 2 a 1: 4	1 a 3 mm 2 a 6 mm
rebocos	1: 3	De 1: 1 a 1: 3	1 a 3 mm
argamassa	1: 1	Ligante apenas 3 - 4 partes em peso	-----
Consolidação de gesso e alvenaria	De 1: 1 a 1: 2	-----	-----

Advertências, Precauções, Ecologia

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.



www.azichem.com

Atualização em: **05/10/2021**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **05/10/2021**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer