



ADX.0066

GHIAIETTO 6.10

Gravier séché à ajouter à des mortiers coulables antiretrait.

Code des Douanes

2517 1010

Emballages

- Sac 25 kg
- Palette: 63 x (Sac 25 kg)

Application

- Ajouter à d'autres composants

Famille
Admix

Lignes produits
• Infratech
• Sanageb
• Floor

Composants
Monocomposant

Typologie
Agrégats secs et cocciopesto

Catégories fonctionnelles
• Réparation renforcée d'ouvrages en béton avec des mortiers coulables
• Amélioration des prestations mécaniques et/ou rhéologiques de mortiers, crépis et bétons de nouvelle fabrication
• Ancrages structurels de précision

Aspect
Gravier

Description du produit

Gravier séché, sélectionné, dans la taille de particule comprise entre 6 et 10 mm, spécifique pour l'ajout de mortier et plâtres prémélangés structurels, soit coulables, soit thixotropes, afin d'améliorer ou de corriger la courbe granulométrique, sur la base de l'augmentation de l'épaisseur du jet requis.








Dosage

Variable selon les différentes exigences de conception de dilution des mortiers coulables structurels (voir approfondissements sur les fiches techniques des produits de la ligne GROUT).

Champs d'application

Confectionnement de conglomérats à base de liants hydrauliques, minéraux et polymères; adaptation dimensionnelle du mortier et coulis pré-mélangés.

Caractéristiques fondamentales

- | | |
|--|---|
|  Conservabilité illimitée |  Consommation (% sur le poids des composants anhydres):
20-40 % |
|  Diamètre maximum agrégat:
10 mm |  Matériau 100% éco-compatible |
|  Non inflammable |  Résistant aux rayons UV |
|  Couleurs disponibles
Gris clair | |

Spécifications techniques

Forme arrondie sous-angulaire

Humidité maximum: < 0.5 %

Masse volumique (UNI EN 1097-3): 1550 kg/m³

Teneur en silice (SiO₂): > 70 %



www.azichem.com

Mise à jour du: **04/07/2022**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer

Supports autorisés

Béton, Mortiers de béton, à la chaux et mixtes

Mode d'emploi

Ajouter la quantité désirée de gravier au mélange, pendant le mélange. Ajouter de l'eau supplémentaire et le produit de base restant, jusqu'à obtenir un mélange homogène et sans grumeaux. Laisser reposer le conglomérat mélangé, avec l'ajout de gravier, pendant quelques minutes avant de l'étendre.

Le dosage de GHIAIETTO 6.10, par rapport au poids du mélange d'un produit avec de l'eau, pourra être au maximum de 30% à 35% (100 kg du mélange fini avec 30 kg de gravier).

REMARQUE:

pour calculer le matériel nécessaire en fonction du volume à remplir/boucher, après avoir déterminé la quantité nécessaire de produit préchoisi en fonction du poids spécifique (normalement pour un mortier à base de ciment structural, il est d'environ 1900 kg/m³), il sera nécessaire de remplacer au maximum 25% du poids, calculé avec GHIAIETTO 6.10. Pour faciliter le calcul, en règle générale, il faut envisager d'utiliser un sac de GHIAIETTO 6.10 tous les trois sacs de produit de base (pré-mélangé).



Mises en garde, Précautions, Ecologie

Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques. Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.

Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assurant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : www.azichem.com. Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.

Une surdose de GHIAIETTO 6.10 pourrait entraîner également des réductions significatives des performances mécaniques déclarées du produit auquel il est ajouté. Toujours respecter les doses maximales indiquées.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre service technique.



www.azichem.com

Mise à jour du: **04/07/2022**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Mise à jour du: **04/07/2022**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer