



ADX.0066

GHIAIETTO 6.10

Cascalho seco a adicionar a argamassa fluida antiencolhimento

Cód. Alfandegário

2517 1010

Embalagens

- Saco 25 kg
- Pallet: 63 x (Saco 25 kg)

Aplicação

- Adicionar a outros componentes.

Família
Admix

Tipologia
Agregados secos e argamassas cocciopesto

Linhas de produtos
• Infratech
• Sanageb
• Floor

Categorias funcionais
• **Reparação para reforço de obras de betão com argamassas por vazamentos**
• **Melhorias do desempenho mecânico e/ou reológicos de argamassas, rebocos e betões de nova fabricação**
• **Ancoragens estruturais de precisão**

Componentes
Monocomponente

Aspetto
Cascalho

Descrição do produto

Cascalho seco, selecionado, na granulometria compreendida entre 6 e 10 mm, específico para a adição a argamassas e rebocos pré-misturados estruturais, tanto fluidos quanto tixotrópicos, a fim de melhorar ou corrigir a curva granulométrica, com base no aumento da espessura do jato necessário.

Consumos

Variável com base nas diversas exigências de projeto de diluição das argamassas fluidas estruturais (ver aprofundamentos nas fichas técnicas dos produtos da linha GROUT).

Campos de uso

Produção de conglomerados a base de ligantes hidráulicos, minerais e de polímeros; adequação dimensional de argamassas e microbetões pré-misturados.

Características fundamentais

-  Conservação ilimitada
-  Consumos (% sobre o peso dos componentes anídricos):
20-40 %
-  Diâmetro máximo agregado:
10 mm
-  Material 100% eco-compatível
-  Não inflamável
-  Resistentes aos raios UV
-  Cores disponíveis
Cinza claro

Especificações técnicas

Densidade (UNI EN 1097-3): 1550 kg/m³

Forma arredondada sub-angular

Humidade máxima: < 0.5 %

Teor de sílica (SiO₂): > 70 %

Suportes consentidos

Betão, Argamassas cimentícias de cal e mistas



www.azichem.com

Atualização em: **04/07/2022**
Condições de venda e advertências legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Modalidade de emprego

Adicionar a quantidade desejada de GHIAIETTO à massa, durante a mistura da mesma. Adicionar eventual água e produto básico restantes, até obter uma mistura coesa e sem grumos. Deixar repousar o conglomerado misturado, adicionado com GHIAIETTO, por alguns minutos antes de colocá-lo em posa.

A dosagem de GHIAIETTO 6.10, com relação ao peso da mistura de um produto com água poderá ser no máximo 30%-35% (100 kg de mistura terminada com 30 kg de GHIAIETTO).

NOTA BEM:

para o cálculo do material necessário em função do volume a preencher, após ter estabelecido a quantidade necessária do produto escolhido com base no peso específico do mesmo (normalmente para uma argamassa cimentícia estrutural é de cerca 1900 kg/m³), deverá substituir no máximo 25% do peso calculado com GHIAIETTO 6.10. Para facilitar o cálculo, como regra geral, considerar o uso de um saco de GHIAIETTO 6.10 para cada três sacos de produto básico (pré-misturado).



Advertências, Precauções, Ecologia

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

Uma dosagem excessiva de GHIAIETTO 6.10 pode levar a reduções até mesmo significativas do desempenho mecânico declarado do produto ao qual é adicionado. Ater-se sempre às dosagens máximas indicadas.

Para ulteriores informações, consultar o nosso Serviço Técnico.



www.azichem.com

Atualização em: **04/07/2022**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **04/07/2022**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer