



ADX.0112

PRERIT COMPOUND

Amestec sub formă de pulbere,
pentru pavaje din pietriș spălat

Cod vamal

3824 4000

Ambalaje

- Sac 25 kg

Aplicare

- Adăugare la alți componenți

Familie
Admix

Tip de produs
Aditivi praf pentru beton, mortare și lapte de ciment

Linii de produse
• Building
• Floor

Categoriile funcționale
• Realizare de pardoseli din

Componente
Monocomponent

Aspect
Praf

Descrierea generală a produsului

Amestec de adaos, sub formă de pulbere, pentru îmbunătățirea caracteristicilor funcționale ale betoanelor utilizate pentru realizarea de pardoseli, în lucrări de arhitectură peisagistică/ambientală, utilizându-se tehnica "pietrișului spălat sau a pietrișului la vedere".

Caracteristici generale

PRERIT COMPOUND este un amestec de adaos, sub formă de pulbere, de înaltă tehnologie, ușor de dozat, sigur și eficient, ce conferă betonului ce se utilizează în lucrarea respectivă o mai mare rezistență și durabilitate în timp, permițând să se lucreze în cea mai mare siguranță, utilizându-se agregatele naturale pentru realizarea de pardoseli "creative", cu aspect natural. Componentele produsului sunt reprezentate de un amestec specific și echilibrat de fillere reactive pe bază de microsiliicat, microfibre din polipropilenă cu structură multifilament, produse de aerare, de fluidizare și de stabilizare, un amestec special studiat pentru realizarea de pardoseli de tipul indicat, ce asigură betonului, corect preparat, o creștere semnificativă a eficienței sale de ansamblu: rezistență mecanică, o mai mare durabilitate, o mai bună impermeabilitate intrinsecă, risc scăzut de fisurare, o mai mare rezistență la ciclurile de îngheț/dezghet, la frecare și la lovituri. Aditivat cu acest produs, betonul va rezista mai bine la agresiuni, de-a lungul timpului, decât orice altă pardoseală.

Consum

25 kg de PRERIT COMPOUND pentru fiecare metru cub de beton arhitectonic ce trebuie preparat.

Domenii de utilizare

Piețe din spații publice și/sau private, strade circulante, trotuare, treceri de pieton, scări, alei și poteci din parcuri și grădini, rampe de acces la garaje, curți, spații din jurul piscinelor etc.

Caracteristici fundamentale



Conservare:
12 luni



Neinflamabil



Temperatura de utilizare:
+5/+30 °C



Culori disponibile
Alb ivory

Curățarea instrumentelor

• Apă

Suporturi admise

• Beton
• Șape de substrat

Aplicare

Adăugați PRERIT COMPOUND într-un amestec corect de lianți (ciment gri sau alb 32,5 R sau 42,5 R Tip II-ALL) și agregate (provenite din carieră, curățate și selecționate, naturale sau colorate, pietre rotunjite sau pietre concasate, cu o granulometrie adecvată între 6/8 și 12 mm) în cantitatea prevăzută pentru utilizarea respectivă. Adăugați apa necesară, amestecând foarte bine, până când se obține un amestec omogen, fără cocoloașe.

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Actualizat în data de: 25/08/2020
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web

www.azichem.ro/disclaimer

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. A se feri de umiditate.



Amestec recomandat

Mix design orientativ pentru realizarea a circa 1 m³ de beton special pentru executarea de pardoseli arhitectonice din pietriș spălat:

Ciment Tip II/A-LL (32,5 R sau 42,5 R gri sau alb): 350-450 kg

Agregate curățate și selecționate (pietre rotunjite sau concasate) diam. 6/8 -12 mm (aproximativ): 1500 kg

Nisip curat și selecțonat diam. 0-6 mm (aproximativ): 100-150 kg

PRERIT COMPOUND (aditiv multifuncțional sub formă de pulbere): 25 kg

READYMESH PM 180 (fibre din polipropilenă cu structură multifilament, de 18 mm): 1 kg

Oxid de fier sintetic (culoare la alegere): 18-25 kg

Apă: Aproximativ 250 l

GREUTATE TOTALĂ AMESTEC: Aproximativ 2250 kg

Rețineți: Amestecurile descrise au strict caracter orientativ. În orice caz, conformitatea produsului pentru fiecare utilizare specifică trebuie să fie verificată prin probe preliminare.

Măsurile de precauție Ecologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.

Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**

Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web

www.azichem.ro/disclaimer

PRERIT COMPOUND este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer