



Familja  
Consilex

Tipologjia  
Hidroizolim transparent, pa film i tarracave dhe ballkoneve dhe produkteve të përafërta

Linjat e produkteve  
• Building  
• Opus  
• Sanageb  
• Floor

Kategoritë e përdorimit  
• Hidroizolim i tejdukshëm i tarracave dhe ballkove me pllaka  
• Trajtimi antikripë i muraturave  
• Pastrim i thellë i shtresave mbështetëse

Përbërësit  
Monokomponent

Paraqitja  
I lëngshëm

CSX.0030

## DETERG-A

Detergjent, pastrues, shndërrues i kripës në pH acid

### Kodi doganor

2806 1000

### Amballazhimi

- Shishe 1 kg
- Bidon 6 kg

### Aplikimi

- Furçë e madhe
- Spruco
- Brushë

## Përshkrimi i produktit

Zgjidhje e koncentruar e acideve të ruajtur, surfaktantë anionikë dhe jo-jonikë me biodegradueshmëri të lartë, për pastrim të thellë të substrateve nga lloje të ndryshme të ngjeshjeve (gëlqere, gips, betone gëlqerore, kripë). Të aplikohet pas hollimit me ujë të pastër sipas proporcioneve të treguara në fletën e të dhënave teknike. Produkti sulmon mineralet karbonatike, prandaj i kushtoni vëmendje të veçantë sipërfaqeve në mermer, gur gëlqeror, dysheme dhe gurë të lëmuar me plumb, duke kryer vlerësimet e duhura parandaluese. Mbroni sipërfaqet metalike

## Konsumi

Nga 0.10 deri 1.00 kg DETERG-A për metër katror të sipërfaqes që do të trajtohet, bazuar në llojin e materialit dhe porozitetin e mbështetjes. Rekomandohet: 0.25 kg / m<sup>2</sup> sipërfaqe me pllaka.

## Fushat e përdorimit

Ndërhyrje për heqjen dhe stabilizimin e kripës, heqjen e shtresave të depozitave të gëlqeres, gipsit, salicit, myshqeve; pastrim i thellë i kanaleve dhe mbështetëseve në përgjithësi. Veçanërisht i përshtatshëm si pastrues në ndërhyrjet hidroizoluese me PROTECH BALCONY.

## Vetitë kryesore



I pandezshëm



Jetëgjatësia:  
12 muaj



Pa tretës



Përzierja me ujë:  
1:10 (max) \_



Të përdoret me doreza mbrojtëse



Të përdoret me syze mbrojtëse



Ngjyrat në dispozicion  
E tejdukshme

## Veçoritë teknike

Biodegradimi: 90 %

pH: 1 \_

## Mjetet e pastrimit

- Ujë

## Shtresat e lejuara

- Suva
- Beton
- Llaçe cimentoje, gëlqereje e të përziera
- Tulla
- Muratura të përziera
- Muratura me gurë

IF YOU WANT TO SOLVE IT  
 azichem

www.azichem.com

Përditësimi më: 24/08/2021  
Kushtet e shitjes dhe parashikimet  
ligjore mund të lexohen në  
www.azichem.it/disclaimer

## Mënyra e përdorimit

Treteni produktin në ujë në varësi të natyrës dhe madhësisë së koreve dhe/apo të mbetjeve të kripës që duhen hequr. Përhapeni tretësirën me sprucë ose brushë, apo edhe duke e derdhur drejtpërdrejt te mbetjet që duhen hequr. Lëreni të veprojnë për disa minuta. Lani shkumën e prodhuar nga reagimi acid me shumë ujë.

DETERG-A mund të përdoret në raporte të ndryshme hollimi: nga ashtu siç është (i paholluar) deri në një masë nga produkti dhe 10 masa ujë.

Në përgatitjen e shtresave mbështetëse që të jenë të papërshkueshme nga uji me PROTECH BALCONY, merrni parasysh hollimin e produktit në një raport 1:4, për një konsum prej 400 g/m<sup>2</sup> të tretësirës. Në këtë rast konsumi i DETERG-A është gati 1 litër produkt i holluar për çdo 10 m<sup>2</sup> të sipërfaqes me pllakë të papërshkueshme nga uji.

Mos e aplikoni në sipërfaqet e mermerit, terrakotës, gurit natyror, dyshemeve të lëmuara të plumbit dhe sipërfaqeve të galvanizuara.

Është një produkt gërryes, i kushtoni vëmendje skedës së të dhënave të sigurisë. Përdoreni vetëm me doreza mbrojtëse.

## Magazinimi e Ruajtja

Ruajeni produktin në amballazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarin dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Produkti duhet të ruhet në një temperaturë nga +5°C në +35°C.



## Paralajmërim, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Përditësimi më: **24/08/2021**  
Kushtet e shitjes dhe parashikimet  
ligjore mund të lexohen në  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Përditësimi më: **24/08/2021**  
Kushtet e shitjes dhe parashikimet  
ligjore mund të lexohen në  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)