



Família
Consilex

Tipologia
Soluções silânicas ou siloxânicas a base de solvente

Linhas de produtos
• Building
• Opus

Categorias funcionais
• Saneamento de paredes húmidas com rebocos desumidificantes
• Tratamentos hidrorrepelentes de rebocos e paredes
• Tratamento anti-salino de paredes

Componentes
Monocomponente

Aspetto
Líquido

CSX.0040

FEST SALZ

Inibidor de siloxano antissalino transparente, hidrorrepelente

Cód. Alfandegário

3824 9970

Embalagens

- Galão 10 l
- Galão 5 l
- Galão 25 l

Aplicação

- Nebulização airless a baixa pressão
- Pincel
- Pulverização

Descrição do produto

Solução de oligoméricos organossiloxanos especiais, especificamente formulado para impregnação hidrorrepelente, profunda, antissalina, de materiais de construção de alta e média porosidade, neutro ou moderadamente alcalinos. É transparente e não causa alterações de cor e do aspeto original.

Características gerais

A mistura especial de solventes com elevado poder molhado transporta as moléculas de resina para dentro da estrutura de alvenaria depositando-os sobre as paredes dos capilares. Resulta um ângulo negativo de molhamento (hidrorrepelência) que determina, com a expulsão para o exterior das moléculas de água, a redução drástica da motilidade salina e das eflorescências.

Consumos

De 0,15 a 0,25 litros de FEST SALZ para cada metro quadrado de superfície a ser tratada, com base na porosidade do suporte.

Campos de uso

Tratamento impregnante, antissalino, impermeabilização, protetivo, de invólucros de alvenaria fora de quota, em tijolos, mármore, ardósia, calcários, pedras naturais, conglomerados, etc. Tratamentos antissalinos preliminares às intervenções de reabilitação de paredes húmidas com rebocos desumidificantes.

Características fundamentais



Conservação:
12 meses



Material inflamável



Peso específico:
0.79 kg/dm³



Produto a base de solvente



Utilizar usando luvas protetoras



Cores disponíveis
Transparente

Limpeza instrumentos

- Diluente Nitro

Suportes consentidos

- Rebocos
- Betão
- Argamassas cimentícias de cal e mistas
- Pré-fabricados
- Fibrocimento
- Tijolos
- Paredes mistas
- Paredes com tijolos furados
- Paredes de pedra

Preparação dos suportes

Os suportes devem estar limpos, desempoeirados, enxutos e sem concreções de sal (que devem ser preliminarmente removido, mesmo com o uso de DETERG-A, se necessário).



www.azichem.com

Atualização em: 03/01/2020
Condições de venda e advertências legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Modalidade de emprego

aplicar o produto homogeneamente e uniformemente, mediante nebulização de baixa pressão ou com o pincel em uma ou mais demãos, sem soluções de continuidade ou intervalos de tempo, cuidando da melhor saturação da estrutura de alvenaria.

Aplicar em paredes tratadas com FEST SALZ os rebocos desumidificantes previstos no ciclo de saneamento no menor tempo possível (dentro de no máximo 2 dias), a fim de evitar fenómenos certos de separação.

Não aplicar o produto em condições meteorológicas adversas: chuva ou forte humidade. Sendo um siloxano com base de solvente hidrorrepelente, a presença de humidade residual dentro dos poros capilares da parede prejudicaria a penetração do produto, e portanto a sua eficácia.

Armazenamento e Conservação

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico



Advertências, Precauções, Ecologia

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.



www.azichem.com

Atualização em: **03/01/2020**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **03/01/2020**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer