



Familie
Consilex

Tip de produs
Tratamente antimucegai și anticalcar în soluție apoasă, fără clor și sodă

Linii de produse
• Building
• Opus
• Sanageb

Categorii funcționale
• Reabilitarea zidurilor umede cu tencuieli deumidificante
• Tratamente hidrofuge pentru tencuieli și ziduri
• Tratatament anti-salin pentru ziduri

Componente
Monocomponent

Aspect
Lichid

CSX.0159

SANAREG

Soluție de alchilsilan hidrofugant și anti-eflorescență pentru zidărie

Cod vamal

3824 9970

Ambalaje

- Canistră 5 kg
- Canistră 25 kg

Aplicare

- Panou
- Stropire

Descrierea generală a produsului

Lichid non-film reactiv pe bază de emulsie de alchilsilan dizolvată în apă pentru a fi utilizat pentru inhibarea eflorescenței saline în restaurarea dezumidificatoare a zidăriei, prin pulverizare sau aplicare cu o pensulă cu peri rigidi. SANAREG patrunde în porii capilari ai substraturilor minerale și reacționează cu grupele hidroxil întâlnite în calea sa, formând o barieră hidrofuga invizibilă care nu permite apei să iasă la suprafață, lăsând nealterată transpirația la vapori de apă.

Caracteristici generale

SANAREG este o emulsie de apă alchilsilană, nepericuloasă, netoxică și fără COV. Aplicarea SANAREG nu modifică respirabilitatea originală a peretelui.

Este indicat mai ales în combinație cu ciclul de tencuieli dezumidificante naturale UNTERSANA, SANATIGH și SANASTOF. Ca și UNTERSANA, CALEOSANA și SANASTOF.


Consum

De la 0,10 la 0,20 kg de SANAREG pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o tratați, în funcție de porozitatea suprafeței.


Domenii de utilizare

Inhibarea eflorescenței saline în remedierea dezumidificatoare prin aplicarea SANAREG imediat înaintea stratului de zgărieturi.

Caracteristici fundamentale

 Conservare:
12 luni

 Fără solvenți

 Greutate specifică:
0.99 kg/dm³

 Temperatura de utilizare:
+8 / +30 °C

 Utilizați produsul cu mănuși de protecție

 Utilizați produsul cu ochelari de protecție

 Culori disponibile
Alb

Specificații tehnice

pH: 6-8 _

Punct de aprindere: >70 °C

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Beton
- Cărămizi
- Ziduri mixte
- Ziduri din cărămidă cu goluri
- Ziduri din piatră

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Actualizat în data de: 25/07/2022
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web
www.azichem.ro/disclaimer

Pregătirea suporturilor

Eliminați reziduurile și reacțiile saline prin periere profundă, după care eliminați praful creat. Suprafețele trebuie să fie cât mai uscate posibil în momentul aplicării.

Aplicare

Aplicați SANAREG prin pulverizare sau cu o perie cu peri lungi, procedând de jos în sus. Îndepărtați orice exces de suprafață. Când este utilizat ca tratament preliminar înaintea unui ciclu de tencuire, aplicați primul strat de tencuială imediat după aplicarea SANAREG. SANAREG este pe baza de apă, din acest motiv eficacitatea sa nu este compromisă chiar dacă substratul nu este perfect uscat în momentul aplicării.

Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.



Măsuri de precauție Ecologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/07/2022**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

SANAREG este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/07/2022**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer