



CSX.0238

CONSILEX BARRIER CREAM

Gel hidroizolant din silani, în săculeți de 600 cc, pentru bariere chimice

Cod vamal

3824 9970

Ambalaje

- Cartuș 600 cc
- Cutie: 10 x (Cartuș 600 cc)

Aplicare

- Mașină de dozat

Familie
Consilex

Linii de produse
• Building
• Opus

Componente
Monocomponent

Tip de produs
Soluții silanice sau siloxanice în dispersie apoasă

Categorii funcționale
• Dezumidificarea zidurilor prin stoparea ascensiunii capilare

Aspect
Lichid dens

Descrierea generală a produsului

Agent de impregnare pe bază de silani folosit pentru formarea barierelor chimice împotriva ascensiunii capilare a umezelii, potrivit mai ales pentru zidăriile noi, inclusiv cu structuri alveolare (Poroton, Doppio UNI, etc.). Produsul se livrează în săculeți înveliți în aluminiu de introdus direct în pistolul dozator pentru sigilanți în săculeți.

Caracteristici generale

CONSILEX BARRIER CREAM este o cremă concentrată pe bază de silani, special formulată pentru injecțiile în zidărie, pentru a forma bariere chimice de mare eficiență cu scopul de a împiedica ascensiunea capilară a umezelii. Produsul este perfect pentru zidăria solidă (piatră, cărămidă, tuf, gresie, beton), și poate fi utilizat în mod eficient și pentru blocurile de cărămidă cu goluri (zidării alveolare).

Crema are o capacitate de pătrundere și distribuire excelentă, formând o barieră chimică stabilă care împiedică pentru mai mulți ani ascensiunea capilară a umezelii în porii zidurilor. CONSILEX BARRIER CREAM combate și formarea eflorescenței și nu modifică deloc proprietatea de transpirație a suportului. Produsul este disponibil în săculeți înveliți în aluminiu de 600 cc.

Consum

Aproximativ 200 cc de CONSILEX BARRIER CREAM pentru fiecare metru liniar de zidărie cu grosimea de 10 cm. Calculați consumul proporțional cu grosimea zidăriei pe care doriți să o restaurați.

Domenii de utilizare

Oprirea ascensiunii capilare a umezelii în zidurile absorbante din cărămizi, compoziție mixtă, din pietre, tufuri și chiar din cărămidă cu găuri din clădirile vechi și noi, din mediul urban, rural, clădiri istorice și monumente.

Caracteristici fundamentale



Conservare:
12 luni



Neinflamabil



Temperatura de utilizare:
+8 / +35 °C



Culori disponibile
Alb

Specificații tehnice

pH: 7 _

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Beton
- Cărămizi
- Tuf
- Ziduri mixte
- Ziduri din cărămidă cu goluri
- Ziduri din piatră



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web

www.azichem.ro/disclaimer

Pregătirea suporturilor

Desenați o linie paralelă cu bordura de afară sau cu pardoseala din interior, la o distanță de aproximativ 12-15 cm de acestea. Pe linia trasată pregătiți punctele de perforare la 12-15 cm distanță unul de celălalt. Înclinarea găurilor poate fi cuprinsă între 0° (orizontal) și 20° în jos. Adâncimea găurilor va fi de aproximativ 2/3 din grosimea peretelui care va fi injectat. Vârful perforatorului ce va fi utilizat pentru găurire va trebui să aibe un diametru de 12-14 mm. Odată realizate găurile, trebuie să eliminați praful produs de foraj.

Aplicare

Produsul CONSILEX BARRIER CREAM trebuie injectat în perete cu ajutorul unor pistoale speciale adecvate pentru săculeții de 600 ml (asemănătoare celor utilizate în mod obișnuit pentru etanșanți și masticuri), atât manuale, cât și pneumatice, astfel:

- Introduceți săculețul în suportul pistolului de dozare și îndepărtați clama de metal de pe săculeț
- Echipați pistolul cu tubul din dotare (și nu cu duza de plastic)
- Aplicați CONSILEX BARRIER CREAM în găuri, vizând un consum de circa 20-25 ml/cm de zid de injectat, pentru fiecare metru liniar. De exemplu: pentru un zid de 40 de cm veți avea nevoie de 1l de CONSILEX BARRIER CREAM pe metru (25ml/cm x 40m = 1000 ml pe metru).
- Odată terminată injectarea și găurile închise (cu mortar din ciment sau var), după câteva zile se recomandă îndepărtarea tencuielii pentru a permite o mai bună uscare a zidăriei tratate.
- În final, după uscarea completă a zidului fără tencuială, acesta se va tencui din nou, preferabil cu o tencuială macroporoasă pentru a înlesni procesul de dezumidificare (SANATIGH).

Consumul menționat are numai scop orientativ; valoarea exactă de utilizat trebuie determinată întotdeauna prin încercări preliminare, mai ales în cazul zidăriei cu cărămidă cu goluri.

Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. Ambalajele odată deschise trebuie utilizate imediat



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web

www.azichem.ro/disclaimer

Măsurile de precauție **Ecologie**

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuintării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

CONSILEX BARRIER CREAM este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer