



Famiglia
Consilex

Tipologia
Trattamenti idrorepellenti e rivitalizzanti per calcestruzzi, murature in genere e manufatti in laterizio

Linee prodotti
• **Building**

Categorie funzionali
• **Miglioramento della capacità idrorepellente e/o impermeabilità di malte, intonaci e calcestruzzi**
• **Rialcalinizzazione e rivitalizzazione di conglomerati cementizi esistenti**

Componenti
Monocomponente

Aspetto
Liquido

CSX.0276

CONSILEX JAZZ

Impregnante rivitalizzante idrorepellente per superfici porose, assorbenti

Codice Doganale

3824 9970

Imballaggi

- Tanica da 25 kg
- Tanica da 5 kg
- Tanica da 10 kg

Applicazione

- Nebulizzazione airless a bassa pressione
- Pennello
- Rullo

Descrizione del prodotto

Impregnante in dispersione acquosa di resine polisilossaniche, ideale per conferire ai manufatti, mediante applicazione a spruzzo a bassa pressione, pennello a setole lunghe o rullo felpato, caratteristiche idrorepellenti e rivitalizzanti, rigenerando il colore originario del materiale trattato.

Informazioni aggiuntive

CONSILEX JAZZ rivitalizza (rigenera il colore originario) il manufatto trattato creando contemporaneamente un efficace e duraturo effetto perlante, idrorepellente.

I benefici ottenibili attraverso l'utilizzo di CONSILEX JAZZ sono:

- rivitalizzazione della superficie trattata
- permeabilità al vapore acqueo e anidride carbonica
- basso assorbimento di acqua
- riduzione dello sporco superficiale
- buon effetto perlante ed efficace autopulizia superficiale

Consumi

Da 0,15 a 0,40 kg di CONSILEX JAZZ per metro quadrato di superficie da trattare, in base alla porosità del supporto.

Campi d'impiego

Trattamento per la rivitalizzazione e l'ottenimento dell'idrorepellenza di manufatti porosi (tegole e mattoni in cotto, tufo, ecc).

Caratteristiche fondamentali

-  Conservabilità: **12 mesi**
-  Esente da solventi
-  Non infiammabile
-  **Colori** disponibili
Trasparente

Pulizia strumenti

- Acqua

Supporti consentiti

- Intonaci
- Calcestruzzo
- Malte cementizie, alla calce e miste
- Mattoni
- Murature miste
- Murature in pietra
- Pareti rocciose
- Pietre naturali e porfidi

Preparazione dei supporti

I supporti di applicazione dovranno risultare puliti e asciutti; ove necessario si dovrà preventivamente provvedere alla rimozione di muffe, alghe e licheni presenti sulle superfici dei manufatti, attraverso l'applicazione dello specifico agente di pulizia CONSILEX ANTIMUFFA CLEANER.

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Aggiornamento del: **02/07/2021**
Condizioni di vendita e avvertenze legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Modalità d'impiego

L'applicazione deve avvenire mediante irrorazione a spruzzo, a bassa pressione (massimo 0,5 bar) o mediante rullo o pennello a setole lunghe.

In funzione dell'estrema eterogeneità dei supporti di applicazione, è sempre consigliabile eseguire test preliminari per determinare il grado e la validità del trattamento ottenibile, l'effettivo assorbimento di prodotto, l'assenza di modifiche cromatiche ecc.

Stoccaggio e Conservazione

Teme il gelo. Stoccare il prodotto ad una temperatura compresa tra +10°C e +30°C.



Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

CONSILEX JAZZ è prodotto/distribuito da



www.azichem.com

Aggiornamento del: **02/07/2021**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398