



Familie
Consilex

Tip de produs
Soluții pe bază de silicați în dispersie apoasă

Linii de produse
• Building
• Opus
• Sanageb

Categorii funcționale
• Consolidarea corticală a zidurilor și a tencuielilor
• Consolidarea profundă a suprafețelor din piatră naturală și a învelișurilor din piatră

Componente
Monocomponent

Aspect
Lichid

CSX.0334

CONSILEX IDROFIX

Produs de consolidare pe bază de apă pentru piatră, cărămidă și beton

Cod vamal

3824 9970

Ambalaje

- Canistră 5 kg
- Canistră 10 kg

Aplicare

- Pulverizator airless la presiune redusă
- Panou

Descrierea generală a produsului

CONSILEX IDROFIX este un produs lichid și anorganic care a fost creat pentru protejarea, consolidarea și reducerea tratamentului de porozitate a straturilor de beton, minerale, cărămidă și piatră. Garantează durabilitate optimă și rezistență la adeziune, rezistență la razele UV, agenți chimici și stres mecanic. Rezultatul cererii permite obținerea unei întăriri rapide a suprafeței, precum și a unui aspect revigorat și omogen al aceleiași. Produsul face parte din linia Sanageb (produse naturale pentru construcții ecologice), fiind un consolidator al adâncimii cu impact asupra mediului neglijabil datorită conținutului scăzut de COV (<50 g / l). Produsul este practic inodor.


Consum


De la 0,20 până la 1,00 kg de material CONSILEX IDROFIX pe metru pătrat de suprafață ce urmează a fi tratată, pe baza porozității suportului.

Domenii de utilizare


Tratamente de protecție, de consolidare și hidrofobe pentru suporturi în beton, minerale și de piatră. Produs specific pentru revitalizare, și care în același timp efectuează o consolidare excelentă și elimină praful din interstiții, uneori și în cărămidă, piatră sau compoziții mixte, care se află în taverne, clădiri publice, istorice sau monumentale.

Caracteristici fundamentale

 Fără solvenți

 Greutate specifică:
1.19-1.21 kg/l

 Neinflamabil

 Temperatura de utilizare:
+5 / +40 °C

 Culori disponibile
Transparent

Specificații tehnice

Adâncimea de penetrare: 2-8 mm

Conținut de cloruri EN 1015-17: < 0.05 %

Conținutul de COV: < 50 g/l

Pe care se poate călca după aceea: 24 h

pH: 11-12 _

Produs care nu crează peliculă

Solide: 25-26 %

Timp minim de penetrare: 30 min

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 azichem

www.azichem.com

Actualizat în data de: 08/04/2021
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Tencuieli
- Mortare cimentoase din var și mixte
- Tuf
- Ziduri mixte
- Ziduri din piatră
- Pietre naturale și porfir
- Cărămizi

Pregătirea suporturilor

Suprafețele de aplicare trebuie să fie uscate, fără praf și depuneri. Se recomandă spălarea în prealabil cu apă demineralizată sau cu abur.

Aplicare

Atunci când se aplică produsul, suporturile trebuie să fie uscate. Aplicați produsul ca atare, cu un pulverizator cu presiune redusă sau cu o pensulă cu peri lungi. Mențineți substratul umed cu CONSILEX IDROFIX timp de cel puțin 20 de minute în timpul aplicării. Dacă este aplicat pe podele, așteptați 24 de ore înainte de a trece pe suportul tratat. Acțiunea consolidantă va fi completată în 2-3 săptămâni de la aplicarea tratamentului.

Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.



Măsuri de precauțieEcologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **08/04/2021**
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web
www.azichem.ro/disclaimer

CONSILEX IDROFIX este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **08/04/2021**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer