



CSX.0344

## CONSILEX JC

Polysiloxanharz zur  
Imprägnierung von Farben und  
Putzen

### Zollcode

3824 9970

### Verpackungen

- Kanister 5 l
- Kanister 10 l
- Kanister 25 l

### Anwendungen

- Zu anderen Komponenten  
hinzuzuzählen

Familie  
Consilex

Produktlinien  
• Building

Bestandteile  
Einkomponente

Typ  
Silan- oder Siloxanlösungen in wässriger Dispersion

Funktionskategorien

- Wasserabweisene Behandlungen an Verputzen und Mauerwerken
- Salzhemmende Behandlung der Mauerwerke
- Verbesserung der wasserabweisenden bzw abdichtenden Leistung von Mörtel, Verputzen und Beton.
- Neu-Alkalisierung und Wiederbelebung von bereits vorhandenem bewehrtem Beton

Erscheinungsbild  
Flüssig

## Beschreibung des Produkts

CONSILEX JC ist eine wässrige Polysiloxanharz-Dispersion mit hohem Abperleffekt als Zusatz für Farben und Putze.

## Allgemeine Eigenschaften

CONSILEX JC verleiht Farben und Putzen folgende Eigenschaften:

- Durchlässigkeit gegenüber Wasserdampf und Kohlendioxid
- geringe Wasseraufnahme
- Reduzierung der Ansammlung von Oberflächenschmutz
- Langlebigkeit
- hoher Abperleffekt

## Verbrauch

CONSILEX JC kann Farben und Putzen zur Imprägnierung und für einen hohen Abperleffekt in einem Verhältnis von 1 bis 3% zugesetzt werden.

## Verwendungsbereiche

CONSILEX JC wird Farben und Putzen zur Wasserabweisung zugesetzt.

## Wesentliche Charakteristiken

 Haltbarkeit:  
12 Monate

 Nicht entflammbar

 Ohne Lösungsmittel

 Spezifisches Gewicht:  
±1 kg/l

 Verfügbare Farben  
weiß

## Technische Spezifikationen

pH: 6.5 ± 1

### Reinigung der Instrumente

- Wasser

### Zulässige Böden

- Verputze
- Zementmörtel, Kalk und Mischmaterialien
- Farben und Verputze

IF YOU WANT TO SOLVE IT  


[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aktualisierung von: 25/08/2020  
Allgemeine Verkaufsbedingungen und  
gesetzliche Hinweise, konsultierbar  
auf  
[www.azichem.de/disclaimer](http://www.azichem.de/disclaimer)

## Verwendungsart

Für die Zusammenstellung von Siloxanfarben, die sich durch hohe Atmungsaktivität, hohe Lichtbeständigkeit und Wasserabweisung auszeichnen, empfiehlt sich ein Mischverhältnis von 25-30% CONSILEX JC mit 70% wasserfreiem Acrylbindemittel.

## Lagerung und Aufbewahrung

Frostempfindlich Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Das Produkt bei Temperaturen im Bereich von +10°C bis +30°C lagern.



## Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Ökologie

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.

Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.

Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.

CONSILEX JC hergestellt / vertrieben von



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aktualisierung von: **25/08/2020**  
Allgemeine Verkaufsbedingungen und  
gesetzliche Hinweise, konsultierbar  
auf

[www.azichem.de/disclaimer](http://www.azichem.de/disclaimer)



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien

[info@azichem.com](mailto:info@azichem.com) Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398