



CSX.0344

CONSILEX JC

Resina de polisiloxano para conferir hidrorrepelencia a pinturas y enlucidos

Código de Aduana

3824 9970

Embalajes

- Bidón 5 l
- Bidón 10 l
- Bidón 25 l

Aplicación

- Adicionar a otros componentes

Familia
Consilex

Tipo
Soluciones silánicas o o siloxánicas en dispersión acuosa

Líneas de productos
• Building

Categorías funcionales

- Tratamientos hidrófugos de enlucidos y mamposterías
- Tratamiento contra sal de las mamposterías
- Mejora de la capacidad hidrófuga e/o impermeabilidad de morteros, enlucidos y hormigones
- Recalaminización y revitalización de aglomerados de cemento existentes

Componentes
Monocomponente

Aspecto
Líquido

Descripción del del producto

CONSILEX JC es una dispersión acuosa de resinas de polisiloxano que, añadida en la preparación de pinturas o enlucidos, proporciona características repelentes al agua con un buen efecto perlante.

Características generales

CONSILEX JC está formulado para proporcionar las siguientes propiedades a pinturas y enlucidos:

- permeabilidad al vapor de agua y al dióxido de carbono
- baja absorción de agua
- reducción de la suciedad superficial
- durabilidad
- buen efecto perlante

Consumos

CONSILEX JC se puede agregar a pinturas o enlucidos en un porcentaje del 1 al 3 % y permite obtener un buen efecto repelente al agua y perlante.

Campos de uso

CONSILEX JC está formulado para su adición a pinturas o enlucidos a fin de conferir un efecto repelente al agua.

Características fundamentales

- | | |
|---|---|
|  Conservabilidad:
12 meses |  Exento de solventes |
|  No inflamable |  Peso específico:
±1 kg/l |
|  Colores disponibles
Blanco | |

Especificaciones técnicas

pH: 6.5 ± 1 _

Limpieza instrumentos

- Agua

Soportes admitidos

- Enlucidos
- Morteros de hormigón, al cal y mixtos
- Pinturas y enlucidos

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 azichem

www.azichem.com

Actualización del: 24/08/2020

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en

www.azichem.es/disclaimer

Modo de uso

Para la formulación de pinturas de siloxano caracterizadas por una alta transpirabilidad, buena resistencia a la luz y buena repelencia al agua, se recomienda mezclar un 25-30 % de CONSILEX JC con un 70 % de aglutinante acrílico anhidro.

Almacenamiento y Conservación

Proteger del congelamiento Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico Almacenar el producto a una temperatura entre +10°C y +30°C



Advertencias, Precauciones, Ecología

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto. Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

CONSILEX JC es producido/distribuido por



www.azichem.com

Actualización del: **24/08/2020**
Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398