



CSX.0344

## CONSILEX JC

Resine polisilossaniche per conferire idrorepellenza a pitture e intonaci

### Codice Doganale

3824 9970

### Imballaggi

- Tanica da 5 l
- Tanica da 10 l
- Tanica da 25 l

### Applicazione

- Aggiungere ad altri componenti

Famiglia  
**Consilex**

Linee prodotti  
• **Building**

Componenti  
**Monocomponente**

Tipologia  
**Soluzioni silaniche o silossaniche in dispersione acquosa**

Categorie funzionali

- **Trattamenti idrorepellenti di intonaci e murature**
- **Trattamento antisalino delle murature**
- **Miglioramento della capacità idrorepellente e/o impermeabilità di malte, intonaci e calcestruzzi**
- **Rialcalinizzazione e rivitalizzazione di conglomerati cementizi esistenti**

Aspetto  
**Liquido**

## Descrizione del prodotto

CONSILEX JC è una dispersione acquosa di resine polisilossaniche che, addizionato nella preparazione di pitture o intonaci, conferisce caratteristiche idrorepellenti con un buon effetto perlante.

## Informazioni aggiuntive

CONSILEX JC è un formulato per conferire le seguenti proprietà alle pitture e agli intonaci:

- permeabilità al vapore acqueo e all'anidride carbonica
- basso assorbimento di acqua
- riduzione dello sporco superficiale
- durata nel tempo
- buon effetto perlante

## Campi d'impiego

CONSILEX JC è un formulato da aggiungere a pitture o intonaci per conferire effetto idrorepellente.

## Caratteristiche fondamentali

- |  |  |
|--|--|
|  Conservabilità:<br>12 mesi   |  Esente da solventi         |
|  Non infiammabile             |  Peso specifico:<br>±1 kg/l |
|  Colori disponibili<br>Bianco |  |

## Specifiche tecniche

pH: 6.5 ± 1 \_

### Pulizia strumenti

- Acqua

### Supporti consentiti

- Intonaci
- Malte cementizie, alla calce e miste
- Pitture e intonachini

## Modalità d'impiego

CONSILEX JC può essere addizionato a pitture o intonaci in percentuale di 1-3% e permette di ottenere un buon effetto idrorepellente e perlante.

Per la formulazione di pitture silossaniche caratterizzate da elevata traspirabilità, buona resistenza alla luce e buona idrorepellenza si consiglia di miscelare il 25-30% di CONSILEX JC con il 70% di legante acrilico anidro.

IF YOU WANT TO SOLVE IT  


[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aggiornamento del: **24/08/2020**  
Condizioni di vendita e avvertenze  
legali consultabili su  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)

## Stoccaggio e Conservazione

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Stoccare il prodotto ad una temperatura compresa tra +10°C e +30°C.



## Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

*CONSILEX JC è prodotto/distribuito da*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy

[info@azichem.com](mailto:info@azichem.com) Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aggiornamento del: **24/08/2020**  
Condizioni di vendita e avvertenze  
legali consultabili su  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)