



CSX.0344

## CONSILEX JC

Resinas de polisiloxano para conferir impermeabilidade a pinturas e rebocos

### Cód. Alfandegário

3824 9970

### Embalagens

- Galão 5 l
- Galão 10 l
- Galão 25 l

### Aplicação

- Adicionar a outros componentes.

Família  
Consilex

Linhas de produtos  
• Building

Componentes  
Monocomponente

Tipologia  
Soluções silânicas ou siloxânicas em dispersão aquosa

Categorias funcionais

- Tratamentos hidrorrepelentes de rebocos e paredes
- Tratamento anti-salino de paredes
- Melhoria da capacidade hidrorrepelentes e/ou impermeabilidade de argamassas, rebocos e betões
- Realcalinização e revitalização de conglomerados cimentícios existentes

Aspetto  
Líquido

## Descrição do produto

CONSILEX JC é um hidrofugante em dispersão aquosa à base de resinas de polisiloxano que, misturado durante a fase de preparação das pinturas ou dos rebocos, confere características hidrófugas com um bom resultado perolado.

## Características gerais

CONSILEX JC foi formulado para conferir as seguintes propriedades às pinturas e aos rebocos:

- permeabilidade ao vapor de água e ao dióxido de carbono
- baixa absorção de água
- redução da sujidade das superfícies
- durabilidade
- bom resultado perolado

## Consumos

CONSILEX JC pode ser adicionado a pinturas ou rebocos numa percentagem de 1-3%, o que permite obter um bom resultado hidrófugo e perolado.

## Campos de uso

CONSILEX JC foi formulado para ser acrescentado a pinturas ou rebocos com o objectivo de os tornar hidrófugos.

## Características fundamentais



Conservação:  
12 meses



Não inflamável



Peso específico:  
±1 kg/l



Sem solventes



Cores disponíveis  
Branco

## Especificações técnicas

pH: 6.5 ± 1 \_

## Limpeza instrumentos

- Água

## Suportes consentidos

- Rebocos
- Argamassas cimentícias de cal e mistas
- Pinturas e rebocos

IF YOU WANT TO SOLVE IT  
 azichem

[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Atualização em: 25/08/2020  
Condições de venda e advertências  
legais a consultar em  
[www.azichem.pt/disclaimer](http://www.azichem.pt/disclaimer)

## Modalidade de emprego

Para a preparação de tintas à base de siloxano caracterizadas por elevada transpirabilidade, boa resistência à luz e boa hidro-repelência, é aconselhável misturar 25-30% de CONSILEX JC com 70% de ligante acrílico anidro.

## Armazenamento e Conservação

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Armazenar o produto a uma temperatura entre +10°C e +30°C.



## Advertências, Precauções, Ecologia

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

*CONSILEX JC produzido/distribuído por*



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Atualização em: **25/08/2020**  
Condições de venda e advertências legais a consultar em [www.azichem.pt/disclaimer](http://www.azichem.pt/disclaimer)



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália  
[info@azichem.com](mailto:info@azichem.com) Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398