



Famiglia
Consilex

Tipologia
Trattamenti idro-oleo repellenti per materiali naturali, artificiali e pavimenti in calcestruzzo

Linee prodotti
• Aqua
• Building
• Opus
• Sanageb

Categorie funzionali
• **Trattamenti idrorepellenti di intonaci e murature**
• **Miglioramento della capacità idrorepellente e/o impermeabilità di malte, intonaci e calcestruzzi**

Componenti
Monocomponente

Aspetto
Liquido

CSX.0358

CONSILEX NO-STAIN WV

Soluzione idro-oleo repellente base acqua, antimacchia, per supporti porosi

Codice Doganale

3824 9970

Imballaggi

- Tanica da 5 kg
- Tanica da 25 kg

Applicazione

- Impregnazione
- Nebulizzazione airless a bassa pressione
- Pennello
- Spruzzo

Certificazioni e normative



Descrizione del prodotto

Prodotto idro-oleorepellente, antimacchia a basso impatto ambientale particolarmente indicato per il trattamento di materiali assorbenti e porosi. La sostanza attiva penetra nel supporto minerale assorbente per impregnazione capillare, mantenendo l'aspetto originario e proteggendo il materiale trattato da efflorescenze saline, olio, grassi e soluzioni acquose senza apportare variazioni cromatiche, variare la permeabilità al vapore d'acqua e creare superfici lucide o appiccicose. Prodotto conforme alle linee guida della FDA sul contatto con sostanze alimentari.

Consumi

Da 0,15 a 0,25 kg di CONSILEX NO-STAIN WV per metro quadrato di superficie da trattare, in base alla porosità del supporto.

Campi d'impiego

Trattamento impregnante, idro-oleo repellente, antimacchia, non pellicolare, incolore, di materiali porosi assorbenti.

Caratteristiche fondamentali

 Conservabilità:
12 mesi

 Esente da solventi

 Non infiammabile

 Usare indossando guanti protettivi

 Usare indossando occhiali protettivi

 **Colori** disponibili
Trasparente tendente al giallo paglierino

Specifiche tecniche

pH: 5 ± 1 _

Prodotto non-pellicolare

Sostanza inodore

Pulizia strumenti

- Acqua

Supporti consentiti

- Tufo
- Pietre naturali e porfidi
- Laterizi

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Aggiornamento del: **06/07/2021**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Preparazione dei supporti

Si consiglia di trattare superfici precedentemente pulite da sali solubili e sporizia avendo cura di eliminare anche le parti con scarsa aderenza superficiale. E' sempre indispensabile chiudere le fessure superiori a 0,3 mm. Applicare su superfici asciutte. In caso di pioggia o di lavaggio delle superfici, attendere 3 giorni prima del trattamento a temperatura di almeno 20 °C.

Modalità d'impiego

Le soluzioni di CONSILEX NO-STAIN WV vengono applicate a pennello o spruzzo a bassa pressione direttamente sulle superfici da trattare e adeguatamente preparate. A causa dell'eterogeneità dei supporti che è possibile trattare con CONSILEX NO-STAIN WV, si consiglia di effettuare prove preliminari sui supporti per verificare la concentrazione, la quantità necessaria di prodotto diluito da utilizzare ed eventuali variazioni cromatiche causate da trattamenti precedenti.

Stoccaggio e Conservazione

Teme il gelo. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. I contenitori aperti devono essere utilizzati immediatamente. Stoccare il prodotto ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.



Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.



www.azichem.com

Aggiornamento del: **06/07/2021**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

CONSILEX NO-STAIN WV è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **06/07/2021**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Pagina: **3/3**