



CSX.0359

CONSILEX EM DROP

Zgjidhje për izolim ndaj depërtimit të ujit për materiale poroze

Ambalazhimi

- Bidon 5 l
- Bidon 25 l

Aplikimi

- Spërkatje pa ajrim me presion të ulët.
- Brushë
- Rrul

Familja
Consilex

Tipologjia
Tretësira ujore silani ose siloksani

Linjat e produkteve
• Aqua
• Building
• Opus
• Sanageb

Kategoritë e përdorimit
• Trajtime kundër ujit për suvara dhe muratura
• Permiresimi i kapacitetit hidropengues dhe/ose hidroizolues të llaçrave dhe betoneve

Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
I lëngshëm

Përshkrimi i produktit

CONSILEX EM DROP është një emulsion ujor i silanit, pa VOC (Komponime organike të paqëndrueshme), i përdorur për të ofruar izolim ndaj ujit për materialet me tendencë absorbuese të tij, për t'u dhënë atyre një efekt të rritur. Agjent ngopës, i papërshkueshëm nga uji, pa ngjyrë, pa shtresa që mbron suvatë, punimet me çimento, etj. Pa ndryshime kromatike në sipërfaqet ku përdoret.

Konsumi

Hollojeni CONSILEX EM DROP në një raport 1:10 më së shumti 1:20. Në rast të ruajtjes së gjatë, zgjidhjet e përgatitura duhet të shtohen me një agjent konservues, në mënyrë që t'i mbrojnë ata nga përhapja e bakteve. Aplikoni zgjidhjen e gatshme për përdorim me llak (nebulizues pa ajër), furça ose rul bojë. Dozimi varet nga sa absorbues është materiali, një shtresë e vetme ose dy shtresa të lagura në lagësht janë përgjithësisht të mjaftueshme.

Fushat e përdorimit


Ngopja, hidroizolimi, trajtimi mbrojtës i dyshemesë dhe mureve, prej tullash, çimentoje ose konglomeratesh me bazë gëlqereje, etj.


Vetitë kryesore

 I pandezshëm

 Jetëgjatësia:
12 muaj


 Pa tretës

 Pesha specifike:
0.95 kg/l

 Rezistent ndaj rrezeve UV

 Të përdoret me doreza mbrojtëse

 Të përdoret me syze mbrojtëse

 Temperatura e aplikimit:
+5 / +35 °C

 Ngjyrat në dispozicion
E bardhë

Mjetet e pastrimit

- Ujë

Shtresat e lejuara

- Suva
- Beton
- Llaçe çimentoje, gëlqereje e të përziera
- Tulla

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Rekomandohet përdorimi në sipërfaqe vertikale ose shumë të pjerrëta, pasi t'i keni pastruar ato më parë nga kripërat e tretshme dhe papastërtitë, duke treguar kujdes për eliminimin edhe të pjesëve me të dobët sipërfaqësore, gjë që arrihet duke përdorur furçë dhe pastrim të rërës. Efikasiteti në çarjet e vogla me diametër deri 0.3 mm. Të aplikohet në sipërfaqe të thata. Në rast shiu ose larje të sipërfaqeve, prisni 3 ditë në temperaturë prej të paktën 20 °C para përdorimit.

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Përditësimi më: **07/01/2021**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet ligjore mund të lexohen në www.azichem.it/disclaimer

Mënyra e përdorimit

Aplikoni produktin në mënyrë homogjene dhe uniforme, duke spërkatur me presion të ulët ose me një furçë disa herë, mundësisht pa ndërprerje ose në intervale kohore midis herëve, duke treguar veçanërisht kujdes që të arrihet ngopja më e mirë e sipërfaqes së murit.

Magazini e Ruajtja

Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarin dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Produkti duhet të ruhet në një temperaturë nga +5°C në +35°C.



Paralajmërimet, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose ambalazhit të tij në mjedis.

CONSILEX EM DROP prodhohet/shpërndahet nga



www.azichem.com

Përditësimi më: **07/01/2021**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398