



FLR.0055

FLOOR VULKAN

Hochleistungsfähiger zementärer
aushärtender Antistaub mit
Basaltaggregaten

Zollcode

3824 5090

Verpackungen

- Sack 25 kg
- Palette: 50 x (Sack 25 kg)

Anwendungen

- Manuelle Anwendungen
- Reibebrett
- Elektronische Mahlwerke mit Schraube



www.azichem.com

Aktualisierung von: **30/06/2022**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer

Seite: 1/4

Familie
Floortech

Produktlinien
• Infratech
• Floor

Bestandteile
Einkomponente

Typ
Hochleistungs-Härtungspulver für Industrieböden

Funktionskategorien
• Bau von Industrieböden aus Hochleistungsbeton
• Rindbehandlung und Reparatur von Beton-
Industrieböden

Erscheinungsbild
Pulver

Zertifikate und Richtlinien



EN 13813
Materialien für Estriche



EN 1504-3
Produkte und Systeme zum Schutz und zur Ausbesserung von
Betonkonstruktionen - Bauinstandsetzung und Instandsetzung allgemein (R4)



C70 F7
EN 13813

Beschreibung des Produkts

Erhärtendes Mineral-Gemisch, vorgemischt, basierend auf Basalt, Korund, hochreines Quarz, reaktives superpozzolan (verdickende Microsilikate) und hydraulischen Bindemitteln, für die oberflächliche Panzerung von Industriebetonböden durch Zerstäubung oder Auftragen.

Allgemeine Eigenschaften

Auf Betondecken, selbst wenn mit aushärtendem Anti-Staub der traditionellen Art beschichtet, ist der "Staub" das Ergebnis von Abrieb und der daraus resultierenden Abnutzung der brüchigen Komponenten der aushärteten Zementpaste: insbesondere durch Calciumhydroxid, auch als freier Kalk $\text{Ca}(\text{OH})_2$ definiert, bekanntermaßen instabil unter dem chemischen Profil, relativ löslich und an und für sich "brüchig". FLOOR VULKAN ist aus "harten" mineralischen Zuschlagstoffen (Basalte, Quarz und Korund) verbunden durch Zement, angemessen modifiziert mit Microsilikaten (MICROSIL 90), die durch die superpozzolanische Reaktion (Transformation des freien Kalks durch Hydrolyse während der Hydratation, in neue Verbindungen von stabilen Calciumsilikat-Hydraten, unlöslich und beständig), der Bodenoberfläche, gepanzert mit FLOOR VULKAN, eine hohe mechanische Leistung und Gesamthaltbarkeit verleiht. FLOOR VULKAN verwendet die mineralogischen Eigenschaften der härtesten Materialien in der Mohs-Skala. Zusammengesetzt aus ausgewählten reinen Quarzen (härter als normalerweise im Bauwesen verwendete Quarze, Mohs-Skala = 7), Korund (Mohs-Härte = 9) und sehr hartem Basalt (sehr hartes Ergussgestein, zäh und sehr verschleißfest, Mohs-Skala = 7-8), das die Mehrzahl der in der Mischung, enthaltenen Aggregaten bilden.

- Rutschfestigkeit, UNI EN 13036-4 (PTV): trocken <75, nass <40
- Verschleißfestigkeit, BCA UNI EN 13892-4: $\leq 90 \mu$ (Klasse AR1)
- Falltest einer Masse mit Kugelkopfdurchmesser 20 mm und Gesamtmasse 1000 Gramm, UNI EN ISO 6272: Fallhöhe 1600 mm TEST BESTANDEN, Fallhöhe 1700 mm TEST BESTANDEN. Die oben beschriebenen technischen Parameter ermöglichen die Erfüllung der Norm 13813 (Werkstoffe für Estriche _ Eigenschaften und Anforderungen) und vor allem der strengen Norm 1504/3 (Produkte und Systeme zum Schutz und zur Instandsetzung von Betonbauteilen - Teil 3: Instandsetzung von Bauteilen). Bitte beachten Sie, dass die Kategorie, die zur Verordnung 1504/3 von FLOOR VULKAN gehört, die des Strukturmörtels R4 ist, mit den relativen Kriterien der Karbonatisierungsbeständigkeit und der Haftung nach Wärmezyklen. Die Einhaltung der Strukturparameter des 1504/3 ist von grundlegender Bedeutung, wenn das Bestäuben in chemisch (Karbonatisierung, chemische Angriffe) und mechanisch (statisch und dynamisch beanspruchter Bodenbelag) belasteten Umgebungen durchgeführt wird.) oder beim Abstauben von Faserbetonböden (insbesondere bei Vorhandensein einer Metallfaserverstärkung). Hergestellt gemäß ACI 201 - 2R 77 - Leitfaden für dauerhaften Beton: Abschnitt 3.4.6 "Empfehlungen für den Erhalt einer abriebfesten Oberfläche".

Verbrauch

Der typische Verbrauch ist:

- Abstauben der trockenen Mischung auf frischen Betonoberflächen: 1 kg/m²
- Dicker Auftrag als Mörtel auf Betonoberflächen (frisch in frisch): 15-20 kg/m²
- Anwendung nach Verlegen einer Klebebrücke (SYNTECH RGS) auf gehärteten Betonoberflächen (z. B. Fischgrätenrampen): 20-30 kg/m²

Verwendungsbereiche

Verschleißfeste Beschichtungen und Anti Staub von Betonoberflächen, die starkbeanspruchtem Abrieb ausgesetzt sind: Industrieböden, Kanalisation, Überläufe, Straßen und Landebahnen, wie z.B. • Fußböden in Industrieumgebungen (Maschinenbau); • Fußböden in Lager- und Umschlagsbereichen von Waren (Logistiklager, Lager, Spediteure); • Pflasterung von Häfen und Flughafenhallen; • Fußböden in gewerblichen Umgebungen (Einkaufszentren, Supermärkte, Geschäfte, Ausstellungsräume); • Laden / Entladen von Plattformen • Zugang zu Parkplätzen und Garagen im Innen- und Außenbereich.

Wesentliche Charakteristiken

| | |
|---|---|
|  Hervorgehobenes Produkt |  Empfohlene Mindestdicke: 2 mm |
|  Haltbarkeit: 12 Monate |  Maximaler Aggregatdurchmesser: 2 mm |
|  Nicht entflammbar |  Nutzungstemperatur: +5 / +30 °C |
|  Pot life: >45 min |  Spezifisches Gewicht: 2000 kg/m ³ |
|  UV-Strahlenfest: |  Verfügbare Farben Grau / Anthrazit Schwarz |

Technische Spezifikationen

Biegefestigkeit um 28 Tage UNI EN 1015-11: 9.5 N/mm²

Brandverhalten: A1 _

Carbonatisierungsfestigkeit UNI EN 13295: dk < cls rif. _

Chlorid Gehalt UNI EN 1015-17: 0.008 %

Falltest einer Masse mit einem Kugelkopfdurchmesser von 20 mm und einer Gesamtmasse von 1000 Gramm UNI EN ISO

6272 (PROMOTED): 1700 mm

Haftfestigkeit UNI EN 1542: 2.8 N/mm²

Kapillarabsorption (UNI EN 13057): 0.20 kg•h^{0.5}/m²

Kompressionswiderstand um 28 Tage UNI EN 1015-11: > 70 N/mm²

Nässe Rutschfestigkeit UNI EN 13036-4 (PTV): < 40 _

pH: > 12.5 _

Statisches elastisches Modul: UNI EN 13412: 35000 MPa

Thermische Verträglichkeit UNI EN 13687-1: 2.4 MPa

Trocken Rutschfestigkeit UNI EN 13036-4 (PTV): < 70 _

Verschleißfestigkeit BCA UNI EN 13892-4: ≤ 90 (AR1) μ



www.azichem.com

Aktualisierung von: **30/06/2022**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und gesetzliche Hinweise, konsultierbar auf

www.azichem.de/disclaimer

Zulässige Böden

Beton

Verwendungsart

FLOOR VULKAN ist ein vorgemischtes Produkt in 25 kg Säcken, gebrauchsfertig, zur Anwendung nach traditionellen Methoden (Bestäuben oder "Paste"). Die Oberflächenentstaubung muss vor Beginn des Abbindens immer auf Frischbeton erfolgen und kann manuell oder maschinell erfolgen.

Lagerung und Aufbewahrung

Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Feuchtigkeitsempfindlich.



Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Ökologie

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.

Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.

Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: www.azichem.com. Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: www.azichem.com.

Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.

FLOOR VULKAN enthält Zement, der in Kontakt mit Schweiß bei dazu geeigneten Probanden eine reizende alkalische Reaktion und allergische Reaktionen hervorruft. Es wird darauf hingewiesen, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt des Produkts einsehen muss, das chemisch-physikalische und toxikologische Daten, Risikophasen und andere Informationen enthält, damit das Produkt und seine Verpackung unter sicheren Bedingungen überall transportiert, verwendet und entsorgt werden können.

Die in diesem Dokument angegebenen technischen Daten und Leistungen sind das Ergebnis von Labortests, die in einer vorbereiteten Umgebung durchgeführt wurden. Sie können daher durch die Betriebs- und Installationsbedingungen erheblich geändert werden. Daraus folgt die Notwendigkeit, Vorversuche unter den tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass das Produkt und seine Verpackung nicht in der Umwelt zu entsorgen sind. Achten Sie auf Feuchtigkeit und den Schutz freiliegender Oberflächen.



www.azichem.com

Aktualisierung von: **30/06/2022**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aktualisierung von: **30/06/2022**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer