



FLR.0083

OSMOKOLL



Таможенный код

3824 5090



Упаковка

- Мешок 25 кг [A]
- Пластиковая канистра 4 кг [B]
- Kit: 1 Мешок 25 кг [A] + 1 Пластиковая канистра 4 кг [B]



Применение

- Шпатель с зубцами

Группа
Floortech

Тип
Клей и штукатурка для пола

Линии изделий
• Aqua
• Building

Функциональные категории
• Скливание и оштукатуривание изразцов, кафельной плитки, паркета и т.д.
• Осмотическая герметизация

Компоненты
Двухкомпонентные

Внешний вид
Порошок + Жидкость

Сертификаты и нормативные акты



EN 998-1

Строительный раствор и штукатурка для внутренних и наружных работ - Строительный раствор общего назначения (GP)

Сфера применения

Основные характеристики



Использовать в течение:
50 мин



Максимальный накопленный диаметр:
0.4 мм



Не воспламеняющееся



Резистентные к УФ-лучам



Рекомендуемая максимальная толщина:
5 мм



Рекомендуемая минимальная толщина:
2.5 мм



Срок годности:
12 мес.



Темп. использования:
+5 / +35 °C



Доступные цвета
Grigio

Технические спецификации

Капиллярное поглощение (UNI EN 1015-18): 0.08 кг•ч^{0.5}/м²

Объемная масса (UNI EN 1015-6): 2.050 Н/мм²

Полное затвердевание (а 20°C): 80 - 90 мин

Предел прочности на сжатие (UNI EN 1015-11): 40 Н/мм²

Сила сцепления (UNI EN 1542): 2.8 Н/мм²

Соотношение смеси компонентов А:В: 4.8:1

Очистка инструментов

- Вода

Разрешенные опоры

- Цемент
- Изразцы и керамическая плитка
- Каменное покрытие подстилающего слоя

Хранение и складирование

Храните изделие в его оригинальной упаковке в прохладном, сухом месте, защищенном от воздействия мороза и прямых солнечных лучей. Несоответствующее хранение изделия может привести к потере его реологических характеристик. Защищать от влажности.

IF YOU WANT TO SOLVE IT
azichem

www.azichem.com

Обновление: **29/07/2020**

Условия продажи и юридические последствия см.

www.azichem.ru/disclaimer

Страница: **1/2**

Предупреждения, меры предосторожности, ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Технические данные и характеристики, заявленные в настоящем документе, являются результатом лабораторных испытаний, проведенных в контролируемых условиях, которые могут быть значительно изменены условиями эксплуатации и запуска. Из этого следует необходимость проведения предварительных испытаний в реальных условиях эксплуатации.

Следует помнить о том, что пользователь несет ответственность за ознакомление с самым последним изданием Паспорта безопасности на изделие, содержащим и физико-химическими и токсикологическими характеристиками, этапами риска и другими сведениями, которые могут потребоваться для транспортировки, использования и утилизации изделия и его упаковки в полной безопасности. Кроме того, запрещено выбрасывать изделие и его упаковку вместе с бытовыми отходами.

OSMOKOLL произведено/ распространяется



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy (Италия)
info@azichem.com Тел. +39 0376.604185 /604365 Фвкс: +39 0376 604398



www.azichem.com

Обновление: **29/07/2020**
Условия продажи и юридические
последствия см.
www.azichem.ru/disclaimer

Страница: 2/2