



Familie
Floortech

Tip de produs
Șape tradiționale și ușoare

Linii de produse
• Building
• Sanageb
• Floor

Categorii funcționale
• Realizarea șapelor de substrat și a șapelor autonivelante

Componente
Monocomponent

Aspect
Praf

FLR.0157

SANALIT

Conglomerat pe bază de var
pentru șape și straturi de fond
ușoare, izolante

 **Cod vamal**

3824 5090

 **Ambalaje**

- Sac 13 kg

 **Aplicare**

- Drișcă
- Pompă
- Spatulă
- Dreptar

Certificări și reglementări



EN 13813

Materiale pentru șape

Descrierea generală a produsului

Premix armat cu fibre, pe bază de var hidraulic, agregate ușoare cu porozitate mare comunicantă și făinuri de plută, pentru realizarea, cu adaos unic de apă, de șape și suporturi ușoare, cu izolare termică și fonică ridicată, în intervenții de construcții verzi și în restaurarea clădirilor de epocă și monumentale. Șapele SANALIT, ambalate conform specificațiilor prezentate în această fișă tehnică, sunt clasificate C5-F1-A22 în conformitate cu standardul european EN 13813.

Consum

Aproximativ 6 kg/m² de SANALIT pentru fiecare centimetru de grosime pe care doriți să-l realizați (aproximativ 600 kg pentru fiecare metru cub).

Domenii de utilizare

Realizarea șapelor de fond în bio-construcții cu performanțe termo-acustice ridicate

Caracteristici fundamentale



Amestecați cu apă:
25 - 35 %



Conservare:
12 luni



Diametrul maxim al agregatului:
2.5 mm



Pot life:
60 mm



Temperatura de utilizare:
+6 / +30 °C



Culori disponibile
Maro deschis

Specificații tehnice

Absorbție capilară (UNI EN 1015-18): 0.50 kg•h^{0.5}/m²

Densitate (UNI EN 1015-6): 950 kg/m³

Forța de aderență (UNI EN 1542): 0.5 N/mm²

pH 12

Reacție la foc: A1 _

Rezistența la comprimare la 07 de zile (UNI EN 1015-11): 4.0 MPa

Rezistența la comprimare la 28 de zile (UNI EN 1015-11): > 5.0 MPa

Rezistența la flexiune la 07 de zile (UNI EN 1015-11): 1.0 MPa

Rezistența la flexiune la 28 de zile (UNI EN 1015-11): > 1.6 MPa

Transpirabilitate (UNI EN 1015-19): 11 μ

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/07/2022**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web

www.azichem.ro/disclaimer

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Beton
- Șape de substrat

Pregătirea suporturilor

Suporturile pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile sau neadecvate, fără praf etc, saturate cu apă în mod adecvat până ajung în starea "sature în condiții de suprafață uscată".

Aplicare

Introduceți în mixer circa 2/3 din apa indicată pentru amestec. Adăugați gradual SANALIT împreună cu apa necesară și amestecați până obțineți un amestec omogen cu consistența dorită, fără bulgări. Neteziți produsul pe cotele de referință și drișcuiți-l până la obținerea unei suprafețe netede și liniare, montând în prealabil rosturile acolo unde este necesar. Apa necesară pentru amestec este de circa 65-75% din greutatea totală (8.5-9.5 litri la un sac de 13 kg).

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/07/2022**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Măsuri de precauție **Ecologie**

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuintării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

Pentru a verifica conformitatea produsului în funcție de necesitățile specifice este indispensabilă efectuarea unor teste preliminare.

Protejați suprafețele proaspete de lumina directă a soarelui, de ploaie și de vânt, asigurați maturarea umedă, prelungită.

Atragem atenția asupra faptului că SANALIT trebuie considerat doar ca strat de fond pentru șape cimentoase care se vor aplica ulterior sau pe bază de var. Nu trebuie utilizat ca ultimul strat al căilor pietonale.

SANALIT este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/07/2022**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer