



Familie
Floortech

Tip de produs
Șape tradiționale și ușoare

Linii de produse
• Building
• Opus
• Sanageb
• Floor

Categorii funcționale
• Realizarea șapelor de substrat și a șapelor autonivelante

Componente
Monocomponent

Aspect
Praf

FLR.0158

SANASCREED

Conglomerat gata de folosit,
pentru șape și straturi de fond pe
bază de var

Cod vamal

3824 5090

Ambalaje

- Sac 25 kg

Aplicare

- Drișcă
- Pompă
- Spatulă
- Dreptar

Certificări și reglementări



EN 998-1

Mortare pentru tencuieli interne și externe- Mortar de uz general (GP)

Descrierea generală a produsului

Sapa calcabila pe baza de var hidraulic, agregate silico-calcaroase cu granulatie maxima de 5 mm și agregate usoare cu activitate puzolanica, fibro-armata cu polipropilena și microfibre de sticla, utilizata la constructia, cu adaos de apa, a șapelor rezistente și substraturi , în intervenții de construcție ecologică și în restaurarea clădirilor de epocă și monumentale.







Consum

Aproximativ 17 kg/m² de SANASCREED pentru fiecare centimetru de grosime pe care doriți să-l realizați (aproximativ 1700 kg pentru fiecare metru cub).

Domenii de utilizare

Realizarea șapelor (preferabil pentru interioare) și a straturilor de fond pe bază de var hidraulic

Caracteristici fundamentale

 Amestecați cu apă: 18-20 %	 Diametrul maxim al agregatului: 5 mm
 Grosimea minimă recomandată: 2 cm	 Pot life: 60 min
 Temperatura de utilizare: +6 / +30 °C	 Culori disponibile Maro deschis

Specificații tehnice

Densitate (UNI EN 1015-6): 1950 kg/m³

Forța de aderență (UNI EN 1015-12): > 1.2 MPa

Modul elastic static (EN 13142): 14000 MPa

pH: 12 _

Rezistență la compresiune la 01 de zile (UNI EN 1015-11): > 5 MPa

Rezistența la comprimare la 07 de zile (UNI EN 1015-11): > 18 MPa

Rezistența la comprimare la 28 de zile (UNI EN 1015-11): > 24 MPa

Rezistența la flexiune la 01 zi (UNI EN 1015-11): > 1.5 MPa

Rezistența la flexiune la 07 de zile (UNI EN 1015-11): > 4.5 MPa

Rezistența la flexiune la 28 de zile (UNI EN 1015-11): > 5.5 MPa



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/07/2022**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Pagina: 1/3

Curățarea instrumentelor

• Apă

Suporturi admise

• Beton

Pregătirea suporturilor

Suporturile pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile sau necorespunzătoare, fără praf etc, saturate cu apă în mod adecvat până ajung în starea "sature în condiții de suprafață uscată".

Aplicare

Puneți în mixer circa 2/3 din apa indicată pentru amestec. Adăugați gradual SANASCREED împreună cu apa necesară continuând să amestecați până obțineți o compoziție omogenă cu consistența dorită, fără bulgări. Neteziți produsul pe cotele de referință și drișcuiți-l până la obținerea unei suprafețe netede și liniare, montând în prealabil rosturile acolo unde este necesar. Apa necesară pentru amestec este de circa 18-20% din greutatea totală (4,5-5 litri la un sac de 25 kg).

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.



Măsurile de precauție Ecologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

Pentru a verifica conformitatea produsului în funcție de necesitățile specifice este indispensabilă efectuarea unor teste preliminare.

Protejați suprafețele proaspete de lumina directă a soarelui, de ploaie și de vânt, asigurați maturarea umedă, prelungită.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/07/2022**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

SANASCREED este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/07/2022**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer