



Familja
GROUT

Tipologjia
Llaçra çimentike te derdhshej strukturale me ngurtësim te shpejte

Linjat e produkteve
• **Building**
• **Infratech**
• **Floor**

Kategoritë e përdorimit
• **Ndërhyrje mirëmbajtjeje të rrugëve dhe veprave komunitare**
• **Ankorime strukturore të sakta**

Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Pluhur

GRT.0042

GROUT GARDEN

Llaç çimentoje me ngurtësim të shpejtë për t'u hedhur pa përzierje

Kodi doganor

3824 5090

Amballazhimi

- Qese 25 kg
- Koli: 50 x (Qese 25 kg)

Aplikimi

- Aplikim manual
- Rrjedhje

Përshkrimi i produktit

Llaç çimentoje me ngurtësim të shpejtë për montimin dhe fiksimin e shtyllave të gardhit, rrotullimit të litarit të rrobave, etj..., në vrimat e bëra në tokë... pa u përzier me një trap, kamxhik, mikser çimentoje apo të tjera.

Konsumi

Përafërsisht 19 kg / m² GROUT GARDEN për çdo centimetër trashësi që do të krijohet (afërsisht 1900 kg për metër kub).

Fushat e përdorimit

I përshtatshëm për montimin dhe fiksimin e shtyllave të gardhit, rrotullimin e litarit të rrobave, etj ..., në vrimat e bëra në tokë pa u përzier me një trap, kamxhik, mikser çimentoje ose të tjera.

Vetitë kryesore



I pandezshëm



Jetëgjatësia:
12 muaj



Përmasa maksimale e agregatit:
6 mm



Pot life:
5-10 min



Produkt me cilësim të shpejtë



Temperatura e aplikimit:
+5 / +35 °C



Ngjyrat në dispozicion
Gri

Mjetet e pastrimit

Ujë

Mënyra e përdorimit

Për zbatimin e llaçit të shpejtë është e nevojshme të gërmoni një vrimë ose llogore mjaft të madhe. Toka në të cilën do të bëhet vrima, duhet të jetë e qëndrueshme dhe e kompaktuar mirë. Para përpunimit, sipërfaqet anësore dhe të dyshemesë duhet të jenë para-zbërthyer, duke shmangur formatet e pellgjeve. Brumi i thatë duhet të aplikohet në shtresa prej rreth 10-15 cm. Me një lotim dore ai do të laget dhe kompaktohet llaçin me një mistri, duke marrë parasysh një kërkesë uji prej rreth 3-3.5 litra për secilën prej 25 kg thes të kopshtit të grout. Sapo uji të depërtohet plotësisht në llaç, ne do të vazhdojmë me vendosjen e një shtrese tjetër prej 10-15 cm, duke përsëritur operacionin. Kompakt dhe të qetë sipërfaqen më të mirë të mundshme të llaçit. Bazuar në temperaturën e ajrit dhe mjedisin, ngurtësimi i produktit do të fillojë pas rreth 5 minutash. Pas rreth 1 ore, llaçi i ngurtësuar mund të shpohet me stërvitje për të rregulluar shufrat ose shenjat. Ngurtësimi i plotë, si dhe të gjitha materialet e çimentos, do të marrin pas rreth 28 ditësh.

Magazini e Ruajtja

Ruajeni produktin në amballazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarin dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Mbrojeni nga lagështia.

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Përditësimi më: **20/09/2022**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet ligjore mund të lexohen në www.azichem.it/disclaimer



Paralajmërimi, Masa paraprake, **Ekologji**

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

GROUT GARDEN prodhohet/shpërndahet nga



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **20/09/2022**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer