



Familia
Grout

Tipo
Morteros de hormigón vertibles estructurales de rápido endurecimiento

Líneas de productos

- Building
- Infratech
- Floor

Categorías funcionales

- Intervenciones de mantenimiento viales y municipales
- Anclajes estructurales de precisión

Componentes
Monocomponente

Aspecto
Polvo

GRT.0042

GROUT GARDEN

Mortero cementoso de fraguado rápido para colocar sin amasar

Código de Aduana

3824 5090

Embalajes

- Saco 25 kg
- Pallet: 50 x (Saco 25 kg)

Aplicación

- Aplicación manual
- Coladura

Descripción del del producto

Mortero cementoso de fraguado rápido para el montaje y fijación de postes de vallas, tendedores giratorios, etc..., en huecos practicados en el suelo... sin mezclar con taladro, batidor, hormigonera u otros.

Consumos

Aproximadamente 19 kg/m² de GROUT GARDEN por cada centímetro de espesor a crear (aproximadamente 1900 kg por metro cúbico).

Campos de uso

Suitable for mounting and fixing fence posts, rotating clothesline, etc ..., in holes made in the ground without mixing with a drill, whisk, cement mixer or other.

Características fundamentales



Conservabilidad:
12 meses



Diámetro máximo agregado:
6 mm



No inflamable



Pot life:
5-10 min



Producto de fraguado rápido



Temperatura de uso:
+5 / +35 °C



Colores disponibles
Gris

Limpieza instrumentos

Agua

Modo de uso

Para la instalación del mortero rápido es necesario cavar un hoyo o zanja suficientemente grande. El suelo en el que se hará el hoyo debe ser estable y bien compactado. Antes del procesamiento, las superficies laterales y del piso deben humedecerse previamente, evitando la formación de charcos. La mezcla seca debe aplicarse en capas de unos 10-15 cm. Con una regadera manual se puede humedecer y compactar el mortero con una llana, considerando un requerimiento de agua de unos 3-3,5 litros por cada saco de 25 kg de GROUT GARDEN. Una vez que el agua haya penetrado completamente en el mortero, se procederá a la colocación de otra capa de 10-15 cm, repitiendo la operación. Compactar y alisar lo mejor posible la superficie del mortero. Dependiendo de la temperatura del aire y del ambiente, el endurecimiento del producto comenzará después de unos 5 minutos. Después de aproximadamente 1 hora, el mortero endurecido se puede perforar con un taladro para fijar cualquier poste o letrero. El endurecimiento completo, como todos los materiales cementosos, se obtendrá al cabo de unos 28 días.

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Actualización del: **20/09/2022**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer

Almacenamiento y Conservación

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol. Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico. Proteger de la humedad.



Advertencias, Precauciones, Ecología

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto. Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

GROUT GARDEN es producido/distribuido por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia

info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualización del: **20/09/2022**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer