



GRT.0042

GROUT GARDEN

Mortar de ciment cu priză rapidă, care se aplică fără amestecare

Cod vamal

3824 5090

Ambalaje

- Sac 25 kg
- Paletă: 50 x (Sac 25 kg)

Aplicare

- Aplicare manuală
- Turnare



www.azichem.com

Actualizat în data de: **20/09/2022**

Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web

www.azichem.ro/disclaimer

Pagina: 1/2

Familie
Grout

Linii de produse
• **Building**
• **Infratech**
• **Floor**

Componente
Monocomponent

Tip de produs
Mortare de ciment turnabile structurale cu întărire rapidă

Categorii funcționale
• **Intervenții de întreținere a drumurilor și comunelor**
• **Ancorări structurale de precizie**

Aspect
Praf

Descrierea generală a produsului

Mortar de ciment cu priză rapidă pentru asamblarea și fixarea stâlpilor de gard, a firului de rufe rotativ etc..., în găuri făcute în pământ... fără amestecare cu burghiu, tel, betoniera sau altele.


Consum


Aproximativ 19 kg/m² de GROUT GARDEN pentru fiecare centimetru de grosime care trebuie creat (aproximativ 1900 kg pe metru cub).


Domenii de utilizare


Potrivit pentru montarea și fixarea stâlpilor de gard, frânghiei rotative etc..., în găuri făcute în pământ fără a fi amestecate cu burghiu, tel, betoniera sau altele.


Caracteristici fundamentale

 Conservare:
12 luni

 Diametrul maxim al agregatului:
6 mm

 Neinflamabil

 Pot life:
5-10 min

 Produs cu setare rapidă

 Temperatura de utilizare:
+5 / +35 °C

 Culoari disponibile
Gri

Curățarea instrumentelor

Apă

Aplicare

Pentru instalarea mortarului rapid este necesar să se săpa o gaură sau un șanț suficient de mare. Terenul în care se va face gaura trebuie să fie stabil și bine compactat. Înainte de prelucrare, suprafețele laterale și podeaua trebuie umezite în prealabil, evitându-se formarea bălților. Amestecul uscat trebuie aplicat în straturi de aproximativ 10-15 cm. Cu o adaptoare de mână se poate umezi și compacta mortarul cu mistria, având în vedere un necesar de apă de aproximativ 3-3,5 litri pentru fiecare sac de 25 kg de GROUT GARDEN. Imediat ce apa a pătruns complet în mortar, se va proceda cu așezarea unui alt strat de 10-15 cm, repetând operația. Compactați și neteziți cât mai bine suprafața mortarului. În funcție de temperatura aerului și a mediului înconjurător, întărirea produsului va începe după aproximativ 5 minute. După aproximativ 1 oră, mortarul întărit poate fi găurit cu un burghiu pentru a fixa orice stâlpi sau semne. Întărirea completă, ca toate materialele pe bază de ciment, se va obține după aproximativ 28 de zile.

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.



Măsurile de precauție Ecologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

GROUT GARDEN este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **20/09/2022**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer