



GRT.0070

## GROUT 6

Betonçinë e rrjedhshme,  
reoplastike, strukturore me  
tërheqje të kontrolluar

### Kodi doganor

3824 5090

### Amballazhimi

- Qese 25 kg
- Koli: 50 x (Qese 25 kg)

### Aplikimi

- Rrjedhje

Familja  
Grout

Linjat e produkteve

- Building
- Infratech

Tipologja

Llaçë cimentoje të rrjedhshëm strukturorë

Kategoritë e përdorimit

- Riparime të përgjithshme të strukturave në beton me llaçë të rrjedhshëm
- Ndërryje mirëmbajtjeje të rrugëve dhe veprave komunitare
- Ndërryje strukturore mirëmbajtjeje për diga, vaska, ujësjellësa dhe kanalizime hidrike
- Ndërryje mirëmbajtjeje të urave dhe viadukteve
- Ndërryje strukturore mirëmbajtjeje të tuneleve dhe galerive
- Ankorime strukturore të sakta

Përbërësit  
Monokomponent

Paraqitja  
Pluhur

## Certifikimi dhe rregulloret



**EN 1504-6**

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave të betonit - Përforcimi i çelikut për ankorim



**EN 1504-3**

Produkte dhe sisteme për mbrojtjen dhe riparimin e strukturave në beton - Riparime strukturore dhe jo strukturore (R4)

## Përshkrimi i produktit

GROUT 6 është një llaç i derdhshëm me performancë të lartë, i vetë-niveluar, i përforcuar me fibra me mikrofibra READYMESH PM-060, me qëndrueshmëri të lartë edhe në mqedise korrosive, me ngjitje të madhe ndaj betonit dhe çelikut, me tkurrje të kompensuar.. Agregatët me një madhësi maksimale 6 mm. Është ideal për restaurime, përforcime, rregullime sizmike, me seksione me trashësi mesatare të lartë (4-15 cm), në struktura betoni të përforcuara dhe muratura..

## Të dhëna shtesë

Aftësi ANTIKORROZIVE dhe MBROJTËSE TË SHFRAVE E ARMATURËS; pikat më të forta të GROUT 6 janë:

- Miksimi i lidhjeve me një rezistencë të lartë, të kombinuara me silice shumë finë me një aktivitet të lartë pocolanik, i bëjnë llaçet në fund të procesit të ngurtësimit, tepër të papërshkueshëm nga uji;
- pH fortësish alkalin (> 12) mbron shufrat e armaturës nga rreziku i korrozionit;
- avullimi i papërfillshëm i anidritit karbonik i jep llaçeve të ngurtësuara vetit shumë të larta antikarbonizuese.

Tërësia e këtyre veçorive antikorrozive ndihmon në ruajtjen e shufrave të armaturës gjatë hedhjes së llaçit të rrjedhshëm, duke bërë JO TË NEVOJSHME, gjithnjë që, nga veprimet e pastrimit të metalit të bardhë dhe hedhjes së llaçit, të mos kalojë shumë kohë, me rrezikun e nisjes së proceseve oksiduese. Kështu, në rastet kur parashikohet një kohë e gjatë ekspozimi ndërmjet veprimeve të pastrimit të shufrave dhe hedhjes së llaçit, këshillohet një trajtim me bojakë pasive (REPAR MONOSTEEL o REPAR STEEL), e shtrirë me brushë dhe e lokalizuar vetëm në armaturat prej çeliku.

## Konsumi

Përafërsisht 19,50 kg/m<sup>2</sup> GROUT 6 për çdo centimetër të trashësisë që do të realizohet (rreth 1950 kg për metër kub).

## Fushat e përdorimit

Përmirësimi strukturore, rregullime të përmasave, konsolidime, ankorime me përmasa të larta, punime të mbushjes dhe të blindimit, etj., nëpërmjet hedhjeve të pompuara ose të derdhura në vend. Ndërtimi i nyjeve rrugore strukturore.

IF YOU WANT TO SOLVE IT  
**azichem**

[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Përditësimi më: **04/07/2022**  
Kushtet e shitjes dhe parashikimet  
ligjore mund të lexohen në  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)

## Vetitë kryesore

 Jetëgjatësia: 12 muaj	 Përmasa maksimale e aggregatit: 6 mm
 Përzierja me ujë: 10-12 %	 Pot life: 60 min
 Temperatura e aplikimit: +5 / +35 °C	 Trashësia maksimale e lejueshme: 30 cm
 Trashësia minimale e lejueshme: 1(*) - 4 cm	 Ngjyrat në dispozicion Gri

## Veçoritë teknike

Lidhja e aderimit (UNI EN 1542):  $\geq 2 \text{ N/mm}^2$

Masa vëllimore (UNI EN 1015-6): 2190 kg/m<sup>3</sup>

Moduli elastik (EN 13412): 30000 N/mm<sup>2</sup>

Ngjitje në beton (prova për prerjen):  $> 5 \text{ MPa}$

Përcaktimi i kompaktësisë termike (UNI EN 13687-1):  $\geq 2 \text{ mPa}$

Përbajtja e klururit (UNI EN 1015-17):  $< 0.01 \%$

Përthitha kapilare (UNI EN 13057): 0.49 kg•h<sup>0.5</sup>/m<sup>2</sup>

Reagimi ndaj zjarrit (EN 13501-1): A1 \_

Resistenca e vidhosjes së shufrave të çelikut me aderim e përmirësuar:  $> 30 \text{ MPa}$

Resistenca nga karbonizimi (UNI EN 13295): 0.5 mm

Resistenca nga rrëshqitja (UNI EN 13036-4): 50 mm

Rezistenca në ngjeshje pas 01 dite (UNI EN 12190):  $> 25 \text{ N/mm}^2$

Rezistenca në ngjeshje pas 28 ditësh (UNI EN 12190):  $> 70 \text{ N/mm}^2$

Rezistenca në përkulje pas 01 ditë (UNI EN 196/1):  $> 5 \text{ N/mm}^2$

Rezistenca në përkulje pas 28 ditësh (UNI EN 196/1):  $> 8 \text{ N/mm}^2$

## Mjetet e pastrimit

- Ujë

## Shtresat e lejuara

- Beton
- Parafabrikuara
- Muratura të përziera
- Shufra armature të oksiduar

## Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Shtresat mbështetëse duhet të jenë të pastra, pa njollosje, pjesë të shkatërruara dhe të paqëndrueshme, pluhur etj. të ngopura sa duhet me ujë derisa të arrijnë kushtet e "ngopjes së sipërfaqeve të thata". Për të përfshiruar vlerat maksimale të ngjitet me nënshtresën është gjithmonë i nevojshëm një ashpërsim adekuat i sipërfaqeve me skarifim, spërkatje etj. Vlerat optimale përfshohen me hidroskarifikim me presion të lartë. Zhveshi hekurat që i nënshtrohen oksidimit shkatërrues ose të oksiduar thellë, duke hequr ndryshkun e hekurave të eksposuar (me rërë ose furça gërryese).

## Mënyra e përdorimit

Fusni në betonierë 2/3 (rreth 2.5 litra për qese) e ujtit të përzierjes totale, pastaj shtonit gradualisht produktin dhe ujin e mbetur, duke u përpjekur të arrini një përzierje homogjene të konsistencës së dëshiruar dhe pa toptha.

Për seksionet e larta të ngulitjes është e këshillueshme të shtonit GHIAIETTO 6.10 (shih fletën përkatëse të të dhënave teknike për informacione të mëtejshme).

## Magazinimi e Ruajtja

Ruajeni produktin në amballazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarin dhe rrezet e drejtpermëdrejtë të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të veticë reologjike. Mbrojeni nga lagështia.



## Paralajmérime, Masa paraprake, **Ekologji**

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësish të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përpunten me gjendjen aktuale të njojurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjeshtëri kontrolluar dhe si të tillë mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vëni të funksionimit.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktës.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhëna teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjeter të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjeshtëri.

Duke pasur parasysh autonivelueset e produktit dhe aftësinë e tij autokompakte, këshillohet të bëhet kujdes në fazën e vibrimit. Një shtim më i madh i vibrimit mund ta përkëqësojë pamjen estetike të produktit përfundimtar.

Mos e përdorni pa kufizueset e duhura anësore.

Kujdesuni përmbrrojtjen nga lagështia të sipërfaqeve të ekspozuara.

Zbatoni procedura të hedhjes në mënyrë të tillë që të mos ketë boshllëqe dhe shkëputje; derdheni llaçin vetëm në njëren anë të perimetrit të hedhjes me qëllim që të mënjanoni bulëzat e ajrit.

*GROUT 6 prodhohet/shpërndahet nga*

IF YOU WANT TO SOLVE IT  
**azichem**

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398

IF YOU WANT TO SOLVE IT  
**azichem**

[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Përditësimi më: **04/07/2022**

Kushtet e shitjes dhe parashikimet ligjore mund të lexohen në [www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)