



GRT.0073

## GROUT CABLE

Superflüssiger, konsolidierender, injizierbarer Einpressmörtel

### Zollcode

3824 5090

### Verpackungen

- Sack 25 kg
- Palette: 50 x (Sack 25 kg)

### Anwendungen

- Guss
- Einspritzen

Familie  
**Grout**

Produktlinien  
• Infratech  
• Opus  
• Floor

Bestandteile  
**Einkomponente**

Typ  
**Fließfähiger Mörtel und MikroMörtel auf Zementbasis**

Funktionskategorien  
• **Strukturelle Festigkeit des Mauerwerks in historischen Gebäuden**  
• **Instandhaltung der Straßen und kommunaler Infrastrukturen**  
• **Strukturelle Instandhaltungsarbeiten an Tunneln und Stollen**

Erscheinungsbild  
**Pulver**

## Zertifikate und Richtlinien



### EN 1504-6

Produkte und Systeme zum Schutz und zur Ausbesserung von Betonkonstruktionen - Verankerung der Stahlbewehrung



### EN 998-2

Mauermörtel - Mauermörtel für allgemeine Anwendungen



### M70

EN 998-2

## Beschreibung des Produkts

Superflüssiger, injizierbarer, zementgebundener Vergussmörtel mit sehr hoher Fließfähigkeit und Standfestigkeit, mäßig expandierend in der plastischen Phase, für Befestigungen, Anker, Wandverfestigung, Füllungen, Verfüllung von Spannschläuchen etc., auf Basis hochfester Zemente, spezifisch Zusatzstoffe, Füllstoffe, superpuzzolanische Reagenzien. Maximale Partikelgröße 0,06 mm.

## Allgemeine Eigenschaften

GROUT CABLE ist ein Pulverprodukt auf Zementbasis, das geeigneterweise hinzugefügt wird, um Aufschlammungen mit sehr hoher mechanischer Beständigkeit, ohne Schrumpfung und ohne „Ausbluten“, hyperflüssig, gießbar und selbstverdichtend zu erhalten. Die Aufschlammungen können leicht in Löcher, Hohlräume, Diskontinuitäten, Risse und poröse Konglomerate injiziert werden.

Der Bedarf an Anmachwasser von GROUT CABLE ist extrem gering und liegt nahe an der Menge, die stabil, chemisch und physikalisch durch den Zement gebunden wird (stöchiometrisches Wasser); daraus resultieren außergewöhnliche eigenschaften in punkto stabilität, leistung, dichtigkeit und langlebigkeit. Die Haltbarkeit wird zusätzlich durch den hohen Gehalt an Mikrosilikaten mit puzzolanischem Verhalten erhöht, die das Produkt auszeichnen und ihm eine sehr hohe Beständigkeit gegenüber Sulfaten verleihen. Das Vorhandensein spezifischer langkettiger Polymere in der Formulierung mit stabilisierender Funktion und Wasserrückhaltefunktion ermöglicht die Reifung und Entwicklung einer optimalen mechanischen Leistung auch in Gegenwart von Umgebungen mit starker Exposition (XC, XS, XD, XA). Die Formulierung ist frei von metallischen Treibmitteln.

Dimensionsstabilität: + 0,4 mm / m (Bedingungen ohne Wasserverlust durch Absaugen oder Verdunsten)

## Verbrauch

Ungefähr 1600 kg GROUT CABLE für jeden zu füllenden Kubikmeter Volumen verwenden.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)








Aktualisierung von: **22/06/2022**  
Allgemeine Verkaufsbedingungen und gesetzliche Hinweise, konsultierbar auf

[www.azichem.de/disclaimer](http://www.azichem.de/disclaimer)

## Verwendungs bereiche

Konsolidierung, Verankerung und Reparatur von Beton- und Mauerwerkskonstruktionen. Verfüllen von Kabelschutzhüllen in nachgespannten Konstruktionen oder Ankerstangen zur Verhinderung von "Spannungskorrosion" in gespannten Stahlseilen. Wartungs- und Korrosionsschutzarbeiten an abgenutzten Mänteln. Funktioniert in Beton oder beschädigtem Mauerwerk. Konsolidierung von Konglomeraten und gerissenem, beschädigtem oder sehr porösem Mauerwerk. Überbrückung von Diskontinuitäten. Befestigung von Stahlelementen (Stifte, Klemmen, Verbinder). Konsolidierung und Reparatur von Arbeiten, die Umwelt-, dynamischen und hydraulischen Belastungen ausgesetzt sind, wie Tunnel, Wasser-, Meeres-, Tiefbauarbeiten, Industriegebäude.

## Wesentliche Charakteristiken

-  Haltbarkeit: 12 Monate
-  Mit Wasser mischen: 33 - 35 %
-  Nicht entflammbar
-  Nutzungstemperatur: +5/+35 °C
-  Pot life: 30-45 min
-  UV-Strahlenfest:
-  **Verfügbare** Farben  
Grau

## Technische Spezifikationen

---

<i>Austretendes Wasser (EN 445):</i>	< 0.1 %
<i>Biegefestigkeit nach 28 Tagen (EN 196-1) bei Fließfähigkeit t0</i>	= 25" (EN 445): > 6.5 N/mm <sup>2</sup>
<i>Biegefestigkeit nach 28 Tagen (EN 196-1) bei Fließfähigkeit t0</i>	= 45" (EN 445): > 9.5 N/mm <sup>2</sup>
<i>Chlorid Gehalt (UNI EN 1542):</i>	0.0029 %
<i>Dichte:</i>	2000 kg/m <sup>3</sup>
<i>Dichtigkeit Darcy:</i>	10 <sup>-10</sup> cm/s
<i>Druckfestigkeit nach 28 Tagen (EN 196-1) bei Fließfähigkeit t0</i>	= 25" (EN 445): > 50 N/mm <sup>2</sup>
<i>Druckfestigkeit nach 28 Tagen (EN 196-1) bei Fließfähigkeit t0</i>	= 45" (EN 445): > 70 N/mm <sup>2</sup>
<i>Erstarrungszeit (EN 196-3):</i>	> 3 h
<i>Haftungsdauer (EN 196-3):</i>	< 24 h
<i>Haftungsverbund (UNI EN 1015-12) :</i>	> 3 N/mm <sup>2</sup>
<i>Kapillarabsorption (UNI EN 13057):</i>	0.25 kg/(m <sup>2</sup> · h <sup>0.5</sup> )
<i>pH:</i>	>12
<i>Volumenänderung (EN 445):</i>	< 0.5 %

---

## Reinigung der Instrumente

- Wasser

## Zulässige Böden

- Beton
- Fertigbau
- Mix-Mauerwerk
- Stein-Mauerwerk

## Vorbereitung des Untergrunds

Die Auftragsflächen müssen absolut sauber, frei von Staub, Verschmutzungen, brüchigen und inkohärenten Stellen etc. sein, angemessen bis zur Sättigung vornässen und wieder mattfeucht abtrocknen lassen. Ein ausreichendes Aufräuen der Oberflächen durch Vertikutieren, Sandstrahlen etc. ist immer notwendig, um maximale Haftwerte zum Untergrund zu erhalten. Die optimalen Werte werden mit Hochdruck-Hydro-Vertikutierung erreicht. Die Eisen, die einer störenden Oxidation unterliegen oder stark oxidiert sind, freilegen und den Rost der freiliegenden Eisen entfernen (durch Sandstrahlen oder Schleifbürsten).



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aktualisierung von: **22/06/2022**  
Allgemeine Verkaufsbedingungen und gesetzliche Hinweise, konsultierbar auf

[www.azichem.de/disclaimer](http://www.azichem.de/disclaimer)

## Verwendungsart

- Gießen Sie ca. 2/3 des Anmachwassers in den Mischer, fügen Sie nach und nach GROUT CABLE und das restliche Wasser hinzu, bis eine flüssige, homogene und klumpenfreie Mischung entsteht.
- Anwendungstemperatur > 5 °C, < 35 °C. Die beste Fließfähigkeit wird bei einer Mörteltemperatur  $\geq 15$  °C erreicht. Niedrigere Temperaturen verringern die Fließfähigkeit etwas. Bei winterlichen Temperaturen empfiehlt sich die Verwendung von heißem Anmachwasser.
- Befeuchten Sie die Hohlräume oder Konglomerate, um zu verhindern, dass das Saugen der Stützen die Glätte einschränkt, und entfernen Sie das Anmachwasser vor dem Aushärten. Führen Sie die Benetzung einige Stunden vor dem Einspritzen des Mörtels durch und vermeiden Sie Wassereinschlüsse und überschüssiges Wasser auf der Oberfläche. Verstopfungs- und Konsolidierungsfüllungen können je nach Anwendungsart sowohl durch Schwerkraft als auch durch manuelle / automatische Pumpen durchgeführt werden.
- Halten Sie die äußeren und exponierten Oberflächen des Mörtels mindestens 24 Stunden lang feucht

## Lagerung und Aufbewahrung

Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Feuchtigkeitsempfindlich.



Die physikalisch-mechanischen Daten stammen aus Versuchen, die mit Zusatzwasseranteilen von 34% durchgeführt wurden.

## Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Ökologie

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.

Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.

Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aktualisierung von: **22/06/2022**  
Allgemeine Verkaufsbedingungen und  
gesetzliche Hinweise, konsultierbar  
auf  
[www.azichem.de/disclaimer](http://www.azichem.de/disclaimer)



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aktualisierung von: **22/06/2022**  
Allgemeine Verkaufsbedingungen und  
gesetzliche Hinweise, konsultierbar  
auf  
[www.azichem.de/disclaimer](http://www.azichem.de/disclaimer)