



Familie
Intotech

Typ
Stuck und Glättmittel zur Endbearbeitung

Produktlinien
• Building
• Opus
• Sanageb

Funktionskategorien
• Restauration, Reparatur und Instandhaltung von Holzstrukturen
• Verspachtelung und Aufschüttung von Rissen und Spalten an Verputzen und Fassaden

Bestandteile
Einkomponente

Erscheinungsbild
Paste

INT.0045

FIBROSTUCK

Haftender Stuck, faserverstärkt,
zum auffüllen von Rissen und
Spalten

Zollcode

3214 1090

Verpackungen

- Eimer 5 kg

Anwendungen

- Reibebrett
- Spachtel

Beschreibung des Produkts

Haftender Stuck, weiß, zur Stuckatur und Auffüllen von Rissen, Spalten und kleine Inhomogenitäten auf Verputz und Fassaden, auch in Kombination mit SANAXIL FILLER.

Allgemeine Eigenschaften

FIBROSTUCK ist speziell für die Verfugung, die Regularisierung und Nivellierung von Oberflächen unterschiedlicher Art formuliert: Beton, mineralischen und Zementputzen, Holz, etc.; ist gebrauchsfertig und muss erst kurz vor Anwendung erneut langsam gemischt werden.

Die dreidimensionale Verstärkung aus Nylonfasern ermöglicht den Erhalt verschiedene Stufen der Endbearbeitung und Aufbaus; kann direkt, ohne auf Fixiermittel oder Isolierungen zurückgreifen zu müssen, neu beschichtet werden; ermöglicht das Erreichen von idealen Untergründen für die nachfolgende Anwendung von Endbearbeitungsprodukten.

Verbrauch


Ungefähr 1,75 kg FIBROSTUCK für jeden Kubikdezimeter von zu verfügendem Volumen (ungefähr 1750 kg für jeden Kubikmeter).


Verwendungsbereiche

Vorbereitende Sanierung von degenerativem Zustand (Risse und Diskontinuitäten) von Fassaden, vor Endbearbeitung, Anstriche, etc..

Wesentliche Charakteristiken

 Haltbarkeit:
12 Monate

 Nutzungstemperatur:
+8 / +35 °C

 Spezifisches Gewicht:
1.75 kg/dm³

 Verfügbare Farben
weiß

Technische Spezifikationen

Tast-Aushärtung (a 20°C): 4 h

Trockene Abfallstoffe: 82.3 %

Vollständige Aushärtung (a 20°C): 24 - 48 h

Reinigung der Instrumente

• Wasser

Zulässige Böden

• Verputze
• Beton
• Zementmörtel, Kalk und Mischmaterialien
• Gipsplatte
• Holz
• Zementfasern

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Aktualisierung von: **14/06/2021**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf

www.azichem.de/disclaimer

Vorbereitung des Untergrunds

Die Auftragsflächen müssen sauber, frei von Verschmutzungen, brüchigen und inkohärent Stellen, Staub usw. und geeigneterweise mit Wasser gesättigt sein, bis der Zustand der "gesättigten trockenen Oberfläche" erreicht ist.

Die zu verfügende Spalten müssen vorab geöffnet, gereinigt, gebürstet und entstaubt werden; wenn Nötig, gegebenenfalls mit einer Fixierung PROTECH FIX AC behandelt werden.

Verwendungsart

Das Produkt mittels Spachtel oder Stahlkelle auftragen, mit einem oder mehreren durchlaufen, verputzen oder glätten, bis die korrekte Befüllung und / oder Nivellierung erreicht ist.

Anwendung in der Gegenwart von Niederschlägen und hoher Feuchtigkeit vermeiden, da diese Konditionen das korrekte Austrocknen mit daraus folgenden Möglichkeit des Auswaschens, die mehrere Tage dauern kann, beeinträchtigen könnte.

Lagerung und Aufbewahrung

Frostempfindlich Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Das Produkt bei Temperaturen im Bereich von +5°C bis +35°C lagern.



Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Ökologie

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.

Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.

Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: www.azichem.com. Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: www.azichem.com.

Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.



www.azichem.com

Aktualisierung von: **14/06/2021**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und gesetzliche Hinweise, konsultierbar auf

www.azichem.de/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aktualisierung von: **14/06/2021**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer