



INT.0045

FIBROSTUCK

Estuque adesivo, fibro-reforçado, para preencher rachaduras e fendas

Cód. Alfandegário

3214 1090

Embalagens

- Balde 5 kg

Aplicação

- Colher de pedreiro
- Espátula

Família
Intotech

Tipologia
Rebocos para acabamento e mástique moldável

Linhas de produtos
• Building
• Opus
• Sanageb

Categorias funcionais
• **Reconstrução, reparo e manutenção das estruturas de madeira**
• **Estuque e enchimento de rachaduras e fissuras em rebocos e fachadas**

Componentes
Monocomponente

Aspetto
Massa

Descrição do produto

Estuque adesivo, branco, para estucar e preencher rachaduras, fendas e pequenas faltas de homogeneidade de rebocos e fachadas, também em combinação com SANAXIL FILLER.

Características gerais

FIBROSTUCK é especificamente formulado para estucar, regularizar e nivelar superfícies de diferente natureza: betão, rebocos minerais e de cimento, madeira, etc.; é pronto ao uso e deve ser misturado lentamente somente no ato da aplicação.

A armação tridimensional de fibras de nylon permite a obtenção de diferentes graus de acabamento; pode ser pintado diretamente, sem recorrer a fixadores ou isolantes; permite conseguir fundos ideais para a sucessiva aplicação de produtos de acabamento.

Consumos


Cerca de 1,75 kg de FIBROSTUCK para cada decímetro cúbico de volume a ser estucado (cerca de 1750 kg para cada metro cúbico).


Campos de uso


Regeneração da condição degenerativa (rachaduras e descontinuidades) de fachadas, antes das operações de acabamento, pintura, etc.

Características fundamentais

 Conservação:
12 meses

 Peso específico:
1.75 kg/dm³

 Temperatura de uso:
+8 / +35 °C

 Cores disponíveis
Branco

Especificações técnicas

Endurecimento ao tato (a 20°C): 4 h

Endurecimento completo (a 20°C): 24 - 48 h

Resíduo seco: 82.3 %



www.azichem.com

Atualização em: **14/06/2021**
Condições de venda e advertências legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Página: 1/3

Limpeza instrumentos

• Água

Suportes consentidos

• Rebocos
• Betão
• Argamassas cimentícias de cal e mistas
• placa de reboco
• Madeira
• Fibrocimento

Preparação dos suportes

As superfícies de aplicação devem estar limpas, sem sujidade, partes friáveis e incoerentes, poeiras etc., convenientemente saturadas com água até atingir a condição de "saturada com superfície seca".

As rachaduras a estucar devem ser primeiramente abertas, limpas, escovadas e desempoeiradas; quando necessário devem ser ainda tratadas com o fixador PROTECH FIX AC.

Modalidade de emprego

Operar espalhando o produto com espátula ou colher de pedreiro de aço, estucando ou alisando com uma ou mais passadas, até conseguir o correto preenchimento e/ou nivelamento. Evitar a aplicação na presença de chuva e de humidade elevada, condições que possam comprometer a correta secagem com consequentes possibilidades de escoamento, que pode continuar por alguns dias.

Armazenamento e Conservação

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Armazenar o produto a uma temperatura entre +5°C e +35°C.



Advertências, Precauções, Ecologia

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.



www.azichem.com

Atualização em: **14/06/2021**
Condições de venda e advertências legais a consultar em www.azichem.pt/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **14/06/2021**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer