



Familie
Intotech

Typ
Thixotropischer Mörtel auf Basis von hydraulischem Kalk zur Befestigung und Verankerung

Produktlinien
• Building
• Opus
• Sanageb

Funktionskategorien
• **Befestigung und Verankerung von Metallverbindungen, Einsätzen und Gestellen**

Bestandteile
Einkomponente

Erscheinungsbild
Pulver

INT.0153

SANAFIRM

Schnelles Präparat, auf Basis von Kalk und Aluminate, zur Fixierung

Zollcode

3824 5090

Verpackungen

- Sack 25 kg
- Palette: 50 x (Sack 25 kg)

Anwendungen

- Kelle
- Spachtel

Beschreibung des Produkts

Klebstoffzusammensetzung, thixotrop, auf Basis von hydraulischem Kalk, faserverstärkt, schnellhärtend, zur Befestigung und Verankerung in Mauerwerken von Strukturen, Einlagen, Platten, Rahmen, Stangen, Sanitäranlagen etc. bei Eingriffen in ökologischen Gebäuden, neuen Konstruktionen und Restaurierung von historischen Gebäuden und Denkmälern.

Allgemeine Eigenschaften

SANAFIRM besteht aus hydraulischem Kalk, Botticino (Marmo), Quarzsand, Kaolin, Aluminate und Naturfasern. Enthält kein Zement, Harze, Lösungsmittel und radioaktive Elemente.

Verbrauch

Ungefähr 1,6 kg SANAFIRM für jeden Kubikdezimeter zu füllendes Volumen.

Verwendungsbereiche

Befestigung und Verankerung am Mauerwerk von Platten, Tür- und Fensterrahmen, Waschbecken und Sanitäranlagen im Allgemeinen, Stangen, Klemmen, Verbindungen und Metalleinsätzen, etc..

Wesentliche Charakteristiken



Haltbarkeit:
6 Monate



Maximaler Aggregatdurchmesser:
2 mm



Mit Wasser mischen:
15-16 %



Nicht entflammbar



Nur mit Schutzhandschuhen verwenden



Nutzungstemperatur:
+6 / +30 °C



Pot life:
15 min



Schnellhärtendes Produkt



Spezifisches Gewicht:
1.800 kg/dm³



Verfügbare Farben
Grau

Technische Spezifikationen

Tast-Aushärtung (a 20°C): 8 h

Vollständige Aushärtung (a 20°C): 36 h



www.azichem.com

Aktualisierung von: **05/08/2021**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und gesetzliche Hinweise, konsultierbar auf www.azichem.de/disclaimer

Reinigung der Instrumente

- Wasser

Zulässige Böden

- Verputze
- Beton
- Zementmörtel, Kalk und Mischmaterialien
- Ziegel
- Mix-Mauerwerk
- Mauerwerk aus Lochziegeln
- Stein-Mauerwerk
- Untergrundestrich

Vorbereitung des Untergrunds

Die Auftragsflächen müssen absolut sauber, frei von Staub, Verschmutzungen, brüchigen und inkohärenten Stellen etc. sein, angemessen bis zur Sättigung vornässen und wieder mattfeucht abtrocknen lassen.

Verwendungsart

Etwa 2/3 des Anmachwassers in das Mischgerät geben; nach und nach SANAFIRM und das noch benötigte Wasser hinzufügen und den Mischvorgang bis zum Erhalt einer homogenen und klumpenfreien Mischung mit der gewünschten Konsistenz verlängern. Mittels Kelle oder Spachtel auftragen. Das Anmachwasser sollte etwa 15-16% des Gewichts des Sackes betragen (3,5-4 Liter pro 25 KG-Sack).

Lagerung und Aufbewahrung

Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Feuchtigkeitsempfindlich.



www.azichem.com

Aktualisierung von: **05/08/2021**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer

Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Ökologie

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.

Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.

Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: www.azichem.com. Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: www.azichem.com.

Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.

Es ist ratsam nur das benötigte Material anzumachen, gegeben durch seinen kurzen Pot life.

SANAFIRM hergestellt / vertrieben von



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aktualisierung von: **05/08/2021**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer