



INT.0153

SANAFIRM

Composto rápido, a base de cal e aluminatos, para fixações e ancoragens

Cód. Alfandegário

3824 5090

Embalagens

- Saco 25 kg
- Pallet: 50 x (Saco 25 kg)

Aplicação

- Espátula
- Espátula

Família
Intotech

Tipologia
Argamassas tixotrópicas de presa rápida à base de cal hidráulica para fixações e ancoragens

Linhas de produtos
• Building
• Opus
• Sanageb

Categorias funcionais
• Fixação e ancoragem de conectores metálicos, inserções e quadros

Componentes
Monocomponente

Aspetto
Pó

Descrição do produto

Composto adesivo, tixotrópico, a base de cal hidráulica, fibro-reforçado, de endurecimento rápido, para a fixação e ancoragem, nos corpos das paredes, de estruturas, inserções, placas, estruturas, barras, sanitários, etc., nas intervenções de bioconstruções, nas novas construções e na restauração de edifícios históricos e monumentos.

Características gerais

SANAFIRM é constituído por cal hidráulica, mármore botticino, areias de quartzo, caulino, aluminatos e fibras naturais. Não contém cimento, resinas, solventes e elementos radioemissivos.











Consumos

Cerca de 1,6 kg de SANAFIRM para cada decímetro cúbico de volume a ser preenchido.

Campos de uso

Fixação e ancoragem em corpos de paredes de placas, estruturas de portas e janelas, pias e sanitários em geral, barras, braçadeiras, contentores e inserções metálicas, etc.

Características fundamentais

| | |
|--|---|
|  Conservação: 6 meses |  Diâmetro máximo agregado: 2 mm |
|  Misturar com água: 15-16 % |  Não inflamável |
|  Peso específico: 1.800 kg/dm ³ |  Pot-life: 15 min |
|  Produto de configuração rápida |  Temperatura de uso: +6 / +30 °C |
|  Utilizar usando luvas protetoras |  Cores disponíveis Cinza |

Especificações técnicas

Endurecimento ao tato (a 20°C): 8 h

Endurecimento completo (a 20°C): 36 h



www.azichem.com

Atualização em: 05/08/2021
Condições de venda e advertências legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Limpeza instrumentos

- Água

Suportes consentidos

- Rebocos
- Betão
- Argamassas cimentícias de cal e mistas
- Tijolos
- Paredes mistas
- Paredes com tijolos furados
- Paredes de pedra
- Betonilhas de substrato

Preparação dos suportes

As superfícies de aplicação devem estar limpas, sem sujidade, partes friáveis e incoerentes, poeiras etc., convenientemente saturadas com água até atingir a condição de "saturada com superfície seca".

Modalidade de emprego

Introduzir no misturador cerca de 2/3 de água de amassadura; adicionar gradualmente SANAFIRM e a água ainda necessária, prolongando a mistura até obter uma mistura homogénea e sem grumos, na consistência desejada. Aplicar com desempenadeira ou espátula. A água de amassadura indicativamente necessária é equivalente a 15-16% em peso (3,5-4 litros por saco de 25kg).

Armazenamento e Conservação

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico. Proteger da humidade.



www.azichem.com

Atualização em: **05/08/2021**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Advertências, Precauções, **Ecologia**

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

Recomenda-se preparar apenas o material imediatamente necessário devido ao breve tempo de vida pot do produto.

SANAFIRM produzido/distribuído por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **05/08/2021**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer