



Familie  
Intotech

Tip de produs  
Mortare tixotropice cu priză rapidă pe bază de var hidraulic pentru fixare și ancorare

Linii de produse  
• Building  
• Opus  
• Sanageb

Categorii funcționale  
• Fixarea și ancorarea conectorilor metalici, a racordurilor și a ramelor

Componente  
Monocomponent

Aspect  
Praf

INT.0153

## SANAFIRM

Compus rapid, pe bază de var și aluminați, pentru fixări și ancorări

### Cod vamal

3824 5090

### Ambalaje

- Sac 25 kg
- Paletă: 50 x (Sac 25 kg)

### Aplicare

- Mistrie
- Spatulă

## Descrierea generală a produsului

Compus adeziv, tixotrop, armat cu fibre, pe bază de var hidraulic, armat cu fibre, cu întărire rapidă, pentru fixarea și ancorarea în ziduri a structurilor, inserțiilor, plăcilor, șasiurilor, barelor, a obiectelor sanitare etc., în bioconstrucții, în clădirile noi și în restaurarea clădirilor istorice și a monumentelor.

## Caracteristici generale

SANAFIRM conține var hidraulic, botticino, nisip de cuarț, caolin, aluminați și fibre naturale. Nu conține ciment, rășini, solvenți și elemente radioactive.


## Consum


Aproximativ 1,6 kg de SANAFIRM pentru fiecare decimetru cub din volumul pe care doriți să-l umpleți.

## Domenii de utilizare


Fixarea și ancorarea în corpul pereților, a plăcilor, a structurilor ușilor și a ferestrelor, a chiuvetelor și a obiectelor sanitare în general, a barelor, a conectorilor și a inserțiilor metalice etc.


## Caracteristici fundamentale


 Amestecați cu apă:  
15-16 %


 Diametrul maxim al agregatului:  
2 mm


 Neinflamabil


 Produs cu setare rapidă

 Utilizați produsul cu mănuși de protecție

 Conservare:  
6 luni

 Greutate specifică:  
1.800 kg/dm<sup>3</sup>

 Pot life:  
15 min

 Temperatura de utilizare:  
+6 / +30 °C

 Culori disponibile  
Gri

## Specificații tehnice

Întărire completă (a 20°C): 36 h

Întărire la atingere (a 20°C): 8 h



www.azichem.com

Actualizat în data de: **05/08/2021**  
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web  
www.azichem.ro/disclaimer

## Curățarea instrumentelor

- Apă

## Suporturi admise

- Tencuieli
- Beton
- Mortare cimentoase din var si mixte
- Căramizi
- Ziduri mixte
- Ziduri din cărămidă cu goluri
- Ziduri din piatră
- Șape de substrat

## Pregătirea suporturilor

Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile sau neadecvate, fără praf etc, saturate cu apă în mod adecvat până când ajung în starea "sature în condiții de suprafață uscată".

## Aplicare

Introduceți în malaxor aproximativ 2/3 din apa de amestec; adăugați gradual SANAFIRM și restul de apă necesar continuând să amestecați până obțineți o compoziție omogenă, fără bulgări, cu consistența dorită. Aplicați cu drișca sau spatula. Apa pentru necesară pentru amestec este de circa 15-16% din greutate (3,5-4 litri pentru fiecare sac de 25 Kg).

## Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **05/08/2021**  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)

## Măsurile de precauție **Ecologie**

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuintării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

Se recomandă să se amestece numai materialul necesar imediat, dată fiind durata scurtă de viață a produsului.

*SANAFIRM este produs/distribuit de*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
[info@azichem.com](mailto:info@azichem.com) Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **05/08/2021**  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)