



INT.0169

SANAWARME

Intonaco isolante,
deumidificante, ad elevata
capacità termo-acustica

Codice Doganale

3824 5090

Imballaggi

- Sacco da 13 kg
- Pallet: 50 x (Sacco da 13 kg)

Applicazione

- Frattazzo
- Intonacatrice
- Pompa
- Staggia

Famiglia
Intotech

Tipologia
Intonaci tradizionali, deumidificanti e termoisolanti a base di calce idraulica

Linee prodotti
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**

Categorie funzionali
• **Intonacatura di murature con intonaci e rasanti**
• **Realizzazione di massetti di sottofondo, livelline e fibre di rinforzo**
• **Risanamento delle murature umide con intonaci deumidificanti**
• **Risanamento termo-isolante di murature**

Componenti
Monocomponente

Aspetto
Polvere

Certificazioni e normative



EN 998-1

Malte da intonaci interni ed esterni - Malta per isolamento termico (T1)



EN 14021:2016

Asserzioni ambientali contenuto di materiale riciclato



EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+ (emissioni molto basse)

Descrizione del prodotto

Intonaco termico minerale, a cappotto, macroporoso, ad elevato isolamento termico ed acustico, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, leganti idraulici naturali a basso tenore di sali solubili, farine di marmo, caolino, sale di Vichy, perlite espansa, farina di sughero, fibre naturali antifessurative e agenti specifici antisalini, utilizzato per la deumidificazione, il risanamento termico ed igrometrico di edifici e murature, negli interventi bioedili, nelle nuove costruzioni e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. Specifico per la costruzione di "cappotti minerali". Malta/intonaco a prestazione garantita con proprietà isolanti specifiche secondo normativa UNI EN 998/1: classe T1 (massima classe di isolamento termico).

Idoneo per la realizzazione, con la sola aggiunta dell'acqua, di massetti di sottofondo leggeri, ad elevato isolamento termico ed acustico, negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali.

Informazioni aggiuntive

SANAWARME è la più alta espressione tecnologica di Azichem nell'ambito degli intonaci e massetti di sottofondo per isolamento termico. SANAWARME è caratterizzato da elevate proprietà igroscopiche, traspiranti e di isolamento termico/acustico. E' un "cappotto termico minerale", naturale, bioedile, che non contiene leganti idraulici di sospetta nocività, resine, solventi e materiali radioemissivi. SANAWARME risulta particolarmente adatto per assorbire e dissipare l'energia acustica grazie alla porosità e agli speciali aggregati leggeri contenuti nel prodotto. Alle alte frequenze, raggiunge valori di abbattimento prossimi ad 1/3 dell'emissione acustica, con interessanti prospettive in ordine alla correzione acustica degli ambienti interni (Rapporto di Prova n° 214705 del 03/08/2006 emesso dall'istituto Giordano).

Consumi

Circa 4,0 - 4,5 kg/m² di SANAWARME per ogni centimetro di spessore da realizzare.

Campi d'impiego

Realizzazione di intonaci a cappotto sia nelle nuove costruzioni, che negli interventi di ripristino e risanamento di vecchie costruzioni. Correttivo anticondensa e antimuffa per locali interni, fuori terra ed interrati. Isolamento dei ponti termici. Realizzazione di massetti di sottofondo in bioedilizia ad elevate prestazioni termo-acustiche, massetti termici per edifici residenziali, pubblici, alberghieri, sale convegni, sale concerti e tutti quegli ambienti che necessitano di essere ben isolati rispetto agli ambienti circostanti.



www.azichem.com

Aggiornamento del: **25/07/2022**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Caratteristiche fondamentali

 Prodotto in Evidenza	 Applicare in due mani
 Conservabilità: 12 mesi	 Diametro massimo aggregato: 2.5 mm
 Materiale 100% eco-compatibile	 Miscelare con acqua: 55 - 62 %
 Non infiammabile	 Pot life: 60 - 75 min
 Resistente ai raggi UV	 Spessore massimo consigliato: 10 cm
 Spessore minimo consigliato: 3 cm	 Temperatura di applicazione: +8 / +30 °C
 Colori disponibili Nocciola chiaro	

Specifiche tecniche

Assorbimento capillare (UNI EN 1015-18): 0.35 kg•h^{0.5}/m²

Calore specifico (UNI EN 1745): 1 kJ/kgK

Conduttività termica λ (UNI EN 1745 - EN 12664): 0.077 W/m*K

Contenuto di materiale riciclato totale (UNI EN 14021:2016): 4.9 %

Legame di aderenza (UNI EN 1542): 0.18 N/mm²

Massa volumica (UNI EN 1015-6): ~ 400 kg/m³

Modulo elastico (EN 13142): < 3000 N/mm²

Reazione al fuoco (EN 13501-1): A1 _

Resistenza a compressione (UNI EN 1015-11): > 3 N/mm²

Resistenza a flessione dopo 28 giorni (UNI EN 1015-11): > 1 N/mm²

Traspirabilità (UNI EN 1015-19): 9 μ

Pulizia strumenti

- Acqua

Supporti consentiti

- Intonaci
- Calcestruzzo
- Malte cementizie, alla calce e miste
- Prefabbricati
- Legno
- Fibrocemento
- Mattoni
- Murature miste
- Murature in laterizio forato
- Murature in pietra

Preparazione dei supporti

Asportazione dell'intonaco fatiscente, ove esistente. I corpi murari di applicazione dovranno risultare, in ogni caso, puliti, integri, esenti da imbrattamenti, polvere, parti friabili o incoerenti, convenientemente saturati con acqua sino a raggiungere la condizione di "saturo a superficie asciutta". In presenza di efflorescenze e concrezioni saline superficiali sarà necessario provvedere alla loro accurata rimozione mediante tecniche a secco (raschiature, sabbature), oppure con trattamenti eseguiti con detergente salino DETERG-A in soluzione con acqua in proporzione di 1:4, oppure tramite applicazione di impacchi di argille. Nei casi più difficili utilizzare lo specifico trattamento antisalino in soluzione acquosa, SANAREG, seguendo le indicazioni di posa riportate nella scheda tecnica del prodotto.



www.azichem.com

Aggiornamento del: **25/07/2022**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Modalità d'impiego

Costruzione preliminare di specifico rinzafo di aggrappo, traspirante, realizzato con UNTERSANA. Il rinzafo, dato a "sprizzo", deve realizzare una superficie ruvida, corrugata, atta a favorire l'aggrappo del successivo intonaco, che dovrà essere applicato tempestivamente: entro 2 - 3 giorni. Nel caso di superfici in legno, fissare al supporto una rete in filo d'acciaio zincato, diametro 2 mm e maglia 5x5 cm, tenendola distanziata dalla superficie di 2 - 3 mm. Spruzzare a mano o mediante intonacatrice il rinzafo UNTERSANA, al fine di realizzare una superficie ruvida, atta a favorire l'applicazione e l'adesione di SANAWARME. Nel caso di realizzazione del cappotto termico SANAWARME su murature in calcestruzzo, si consiglia di applicare il rinzafo super-adesivo REPAR PLUG.

L'applicazione potrà essere svolta con metodi manuali (cazzuola, frattazzo) o meccanici a spruzzo. Nel caso di applicazioni con macchina intonacatrice, per consentire un'adeguata ed omogenea miscelazione del prodotto, si consiglia di non utilizzare macchine a ciclo continuo.

Preparare l'intonaco, aggiungendo SANAWARME, all'acqua d'impasto, indicativamente pari al 53% circa in peso (7 - 7,5 litri circa per sacco da 13 kg). Miscelare a fondo sino al raggiungimento di un impasto omogeneo, cremoso, leggero, privo di grumi e rassomigliante una "schiuma compatta". Applicare mediante intonacatrice (tipo PFT modello G4, o similari, dotate di polmone per intonaci leggeri), nello spessore richiesto dal calcolo termico. Per piccole metrature è possibile applicarlo anche manualmente con staggia e frattazzo.

Regolarizzare le superfici intonacate con rasante fine bioedile SANASTOF, per un consumo indicativo di 4 kg/m². "Annegare" nello spessore dello strato di finitura la rete in fibra di vetro ARMAGLASS 160. L'applicazione delle successive pitture o intonachini traspiranti (della serie SANAFARBE, SANAXIL o PROTECH SIL) potrà avvenire dopo circa 28 giorni; in ogni caso dopo il corretto indurimento del rasante, in funzione delle effettive condizioni ambientali, e della perdita dell'alcalinità iniziale.

Le superfici fresche, dell'intonaco posto in opera, dovranno essere protette dall'insolazione diretta, dalla pioggia e dal vento e ne dovrà essere curata la stagionatura umida, prolungata.

Per la realizzazione di massetti acustici di sottofondo preparare sempre preventivamente le quote e le fasce di riferimento in legno, in alluminio o con lo stesso SANAWARME (in quest'ultimo caso attendere la completa asciugatura del prodotto). Si consiglia di posizionare le fasce ad un interasse massimo di 2,5 mt. Gettare SANAWARME riempiendo l'area delimitata dalle fasce togliendo il legno o l'alluminio solo quando il massetto comincia ad indurire e i bordi non cedono se lasciati liberi. Quando il sottofondo realizzato con SANALIT annega gli impianti, armare sempre l'area sopra gli impianti e quella immediatamente circostante con ARMAGLASS INTOTECH 225 o con rete in acciaio zincato. Lo spessore minimo di SANAWARME sopra gli impianti deve essere di 2 cm. Lo spessore e l'eventuale armatura dei sottofondi realizzati con SANAWARME dovranno essere stabiliti in funzione dei carichi previsti. Lo spessore massimo realizzabile di SANAWARME è di 6 cm; per spessori superiori gettare SANAWARME in più strati, lasciando il primo strato molto ruvido (è consigliata la "rigatura" del primo strato) e posando lo strato successivo dopo circa 24 ore, bagnando la superficie di contatto per favorire l'aggrappo fra i diversi strati. Staggiare il massetto e regolarizzare le superfici con frattazzo in plastica, operando però senza comprimere, per preservare la porosità e la leggerezza del prodotto. E' possibile pompare SANAWARME ma senza gruppo aria compressa in testa e senza dosaggio volumetrico dell'impasto (è indispensabile il totale controllo della miscelazione, inserendo il prodotto nel circuito di pompaggio solo quando è perfettamente mescolato, omogeneo e privo di grumi). Per spessori complessivi di intonacatura superiori a 4 cm prevedere l'inserimento di una opportuna rete d'armatura porta intonaco tipo ARMAGLASS INTOTECH 225 collegata al supporto con connettori in vetro (tipo ARMAGLASS CONNECTOR) o in acciaio (tipo HELIX STEEL AISI 304).

Stoccaggio e Conservazione

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Teme l'umidità.

CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

SANAWARME è un prodotto che fa parte del sistema di isolamento termico SANAWALL.

Il SUPERBONUS 110 % prevede che, per usufruire delle detrazioni, i materiali isolanti devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM).

SANAWARME soddisfa i requisiti CAM in quanto:

- 1) E' un materiale certificato CE;
- 2) E' un materiale di natura minerale che:
 - non contiene ritardanti di fiamma;
 - non contiene agenti espandenti a base di resine espandibili;



www.azichem.com

Aggiornamento del: **25/07/2022**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

- non contiene catalizzatori al piombo;
- non contiene materiali pericolosi e può essere riciclato come materiale inerte a fine vita;

3) Contiene materiale riciclato con asseverazione certificata da CERTIMAC - MTIC INTERCERT.

Avvertenze, Precauzioni, **Ecologia**

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

SANAWARME è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **25/07/2022**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer