

Ripristino e consolidamento di opere in legno

Bonifica di manufatti lignei, mediante trattamenti rivitalizzanti, antimuffa e soluzioni polimeriche impregnanti



Prodotto

RINFOR LIGNUM

CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER

Consumi

1.1 kg /dm³

0.2 l/m²

(Volume totale da sigillare o ricostruire)

(Superficie da trattare o rivestire)

- 1** Ove necessario, le strutture lignee dovranno essere preliminarmente liberate dagli insediamenti biodeteriogeni (muffe, funghi, ecc.) e rivitalizzate, mediante applicazione, a pennello, di specifico soluzione polivalente **CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER** per un consumo indicativo di circa 0,2 l/m².



- 2** Dopo un tempo di attesa reattiva di circa 12 ore si procederà alla rimozione, con spugna umida, delle eventuali eccedenze del prodotto applicato.



- 3** Al fine di metterne in luce la struttura porosa e di asportare tutti gli eventuali imbrattamenti residui si procederà, ad avvenuta asciugatura del manufatto, ad una microsabbatura a bassa pressione.

- 4** La procedura di consolidamento verrà quindi completata dall'applicazione, a pennello, sino a saturazione, dello specifico composto consolidante, a base di adesivi epossidici a bassa viscosità RINFOR LIGNUM. Il consumo sarà variabile secondo il tipo di impiego e la porosità del legno da trattare.

