

# Tinteggiatura fillerizzata anticavillature

Pitturazioni protettive, decorative, anticavillatura, di intonaci ed involucri murari




Prodotto	Consumi	
FIBROSTUCK	1.75 kg /dm <sup>3</sup>	(Volume totale da sigillare o ricostruire)
SANAXIL FIX	0.12 l /m <sup>2</sup>	(Superficie da trattare o rivestire)
SANAXIL FILLER	0.4 kg /m <sup>2</sup>	(Superficie da trattare o rivestire)
SANAXIL P	0.3 l /m <sup>2</sup>	(Superficie da trattare o rivestire)

**1** Accurata pulizia e depolverizzazione dei supporti di applicazione, ivi compresa la rimozione di pitture di tipo sintetico, eventualmente presenti. Il supporto di applicazione dovrà essere preliminarmente pulito, sino alla sicura eliminazione degli imbrattamenti; dovrà inoltre risultare adeguatamente consistente e convenientemente asciutto, nonché esente da polvere, efflorescenze, parti friabili ed incoerenti, ecc.



**2** Sigillatura, ove necessario, delle fessurazioni, mediante applicazione, a spatola, dello specifico stucco elastico, autoadesivo, fibrorinforzato **FIBROSTUCK**, a base di leganti acrilici in dispersione acquosa, fibre polipropileniche, agenti specifici, farine ed aggregati silico-calcarei, per un consumo indicativo di 1,75 kg di prodotto per litro di sigillatura.



**3** Applicazione preliminare dello specifico fissativo/consolidante, **SANAXIL FIX**, a base di silicato di potassio (tal quale o diluito con acqua sino ad un rapporto massimo di 1:1), in funzione del tipo di supporto e delle condizioni applicative, dato a pennello, rullo o spruzzo, per un consumo di circa 0,12 l/m<sup>2</sup>.



**4** Applicazione dello specifico fondo microporoso anticavillature, microfibrato **SANAXIL FILLER**, a base di silicato di potassio, microfibre, cariche, ed agenti specifici, dato a rullo o pennello, tal quale, o diluito con **SANAXIL FIX** (10-15%), in funzione del tipo di supporto e delle condizioni applicative, per un consumo di 0,30-0,50 kg/m<sup>2</sup>.



**5** Applicazione a finire, in due mani, date a rullo, pennello o spruzzo, della specifica pittura atossica, traspirante,, pigmentata, ad adesione e struttura microcristallina **SANAXIL P**, a base di silicato di potassio stabilizzato, data tal quale, o diluita con **SANAXIL FIX** (15-20% in peso).

