

# Tinteggiatura al grassello di calce

Pitturazioni protettive e decorative di opere in muratura con pitture al grassello di calce



## Prodotto

SANAFARBE P

## Consumi

0,4 l/m<sup>2</sup>

(Superficie da trattare o rivestire)

Vengono contemplate le opzioni di coloritura risanante e protettiva di involucri murari esterni, attraverso il ricorso a sistemi traspiranti, naturali, atossici, di tipo diffusivo, caratterizzati da capacità traspiranti definiti da un coefficiente  $\mu$  compreso fra 7 e 7,5, nonché da specifiche capacità antimuffa e anticondensa, a base di grassello di calce. Il prodotto proposto in queste istruzioni è conforme alla Direttiva CEE 89/109.


- 1** Come operazione preliminare, verificare lo stato delle superfici da rivestire. In presenza di superfici degradate o disomogenee la bonifica dovrà essere effettuata con **SANAZIEG** per colmature e stuccature o **INTOSANA** per riparazioni o rifacimenti, parziali o totali, dell'intonaco. In presenza di muffe, applicare **CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER**. Infine, in presenza di polverulenza significativa si dovrà provvedere ad un consolidamento preliminare, mediante applicazione della soluzione minerale, consolidante, rialcalinizzante **SANASTARK**, per un consumo di circa 0,20-0,30 l/m<sup>2</sup>.



- 2** Accurata pulizia e depolverizzazione dei supporti di applicazione, ove non compresa e prevista da precedenti fasi d'intervento, ivi compresa la rimozione di pitture di tipo sintetico, eventualmente presenti.



- 3** Applicazione a pennello, rullo o spruzzo, in due mani distanziate di circa 24 ore, di finitura protettiva, decorativa, sanificante, per esterni **SANAFARBE P**, a base di grassello di calce a lunga stagionatura. Durante l'applicazione sarà possibile realizzare finiture specifiche quali la spugnatura, la strofinatura, la tamponatura, ecc..



N.B.

>> In presenza di superfici degradate o disomogenee la bonifica dovrà essere effettuata con prodotti della linea SANAGEB: SANAZIEG per colmature o stuccature o INTOSANA per riparazioni o rifacimenti, parziali o totali, dell'intonaco.

>> In presenza di insediamenti biodeteriogeni (muffe, funghi, alghe, ecc.) gli stessi dovranno essere preliminarmente bonificati mediante applicazione di CONSILEX ANTIMUFFA, per un consumo di circa 0,2 kg/mq; l'eccedenza di prodotto dovrà essere quindi rimossa con uno straccio umido.