

Rivestimento con intonachino al grassello di calce

Costruzione di intonachini protettivi e decorativi al grassello di calce



Prodotto

SANAFARBE I

Consumi

3 kg /m²

(Superficie da trattare o rivestire)

In questo memoflash vengono contemplate le operazioni di rivestimento di coloritura risanante e protettiva di involucri murari esterni, attraverso il ricorso ad intonachini pigmentati in pasta, traspiranti (μ compreso fra 7,5 ed 8), naturali, atossici, basati su grasselli di calce a lunga stagionatura. Il prodotto proposto in queste istruzioni è conforme alla Direttiva CEE 89/109.

- 1** Come operazione preliminare, verificare lo stato delle superfici da rivestire. In presenza di superfici degradate o disomogenee la bonifica dovrà essere effettuata con **SANAZIEG** per colmature e stuccature o **INTOSANA** per riparazioni o rifacimenti, parziali o totali, dell'intonaco. In presenza di muffe, applicare **CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER**. Infine, in presenza di pulverulenza significativa si dovrà provvedere ad un consolidamento preliminare, mediante applicazione della soluzione minerale, consolidante, rialcalinizzante **SANASTARK**, per un consumo di circa 0,20-0,30 l/m².
- 2** Accurata pulizia e depolverizzazione dei supporti di applicazione, ove non compresa e prevista da precedenti fasi d'intervento, ivi compresa la rimozione di pitture di tipo sintetico, eventualmente presenti.
- 3** Stesura, in due mani, la prima di semplice deposizione con frattazzo d'acciaio, la seconda di stesura e finitura con frattazzo di spugna, di intonachino protettivo, decorativo, sanificante, per esterni, bioedile, traspirante, di tipo minerale, atossico, **SANAFARBE I**, a base di grassello di calce a lunga stagionatura, per un consumo indicativo di 2,5-3,5 kg/m². Durante l'applicazione sarà possibile realizzare la finitura uniforme (con frattazzo asciutto) o la finitura con effetto anticato (con frattazzo umido).

