

Rivestimento con intonachino ai silicati

Applicazione di intonachini protettivi, bioedili traspiranti ai silicati di potassio



Prodotto	Consumi	
SANAXIL FIX	0.12 l /m ²	(Superficie da trattare o rivestire)
SANAXIL I	3 kg /m ²	(Superficie da trattare o rivestire)

- Come operazione preliminare, verificare lo stato delle superfici da rivestire. In presenza di superfici degradate o disomogenee la bonifica dovrà essere effettuata con **SANAZIEG** per colmature e stuccature o **INTOSANA** per riparazioni o rifacimenti, parziali o totali, dell'intonaco. In presenza di muffe, applicare **CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER**. Infine, in presenza di polverulenza significativa si dovrà provvedere ad un consolidamento preliminare, mediante applicazione della soluzione minerale, consolidante, rialcalinizzante **SANASTARK**, per un consumo di circa 0,20-0,30 l/m².
- Accurata pulizia e depolverizzazione dei supporti di applicazione, ove non compresa e prevista da precedenti fasi d'intervento, inclusa la rimozione di pitture di tipo sintetico, eventualmente presenti.
- Applicazione, a pennello, rullo o spruzzo dello specifico fissativo bioedile, traspirante, atossico, **SANAXIL FIX**, a base di silicato di potassio, per un consumo indicativo di 0,12 l/m².
- Stesura, in due mani, la prima di semplice deposizione, con frattazzo d'acciaio, la seconda di stesura e finitura, con frattazzo di spugna, dell'intonachino protettivo decorativo traspirante **SANAXIL I**, a base di silicato di potassio stabilizzato, conforme alla Direttiva CEE 89/109. Il prodotto va applicato con un consumo indicativo di 2,5-3,5 kg/m². Durante l'applicazione sarà possibile realizzare la finitura uniforme (con frattazzo asciutto) o la finitura con effetto anticato (con frattazzo umido).

