

# Tinteggiatura segnaletica specifica per tunnel e gallerie

Pitturazioni protettive, realizzazioni segnaletiche verticali di gallerie, tunnel, sottopassi ed opere viarie in genere



## Prodotto

PROTECH FIX TUNNEL

PROTECH TUNNEL

## Consumi

0.2 l /m<sup>2</sup>

0.4 l /m<sup>2</sup>

*(Superficie da trattare o rivestire)*

*(Superficie da trattare o rivestire)*

- 1** Accurata pulizia e depolverizzazione dei supporti di: le superfici da trattare debbono risultare sane, pulite ed asciutte.
- 2** Applicazione a pennello, rullo o spruzzo, dell'isolante, fissativo **PROTECH FIX TUNNEL**, a base di resine viniliche in emulsione acquosa, eventualmente diluito con acqua, nel rapporto 1:7, in presenza di supporti poco assorbenti e di 1:4, per superfici assorbenti, per un consumo indicativo di 0,15-0,20 l/m<sup>2</sup>.
- 3** Applicazione a spruzzo (Airless) o rullo, o pennello, della pittura a tempera, ad elevata copertura, **PROTECH TUNNEL**, a base di emulsioni acetato vinil-etileniche, per un consumo indicativo di 0,30-0,50 l/m<sup>2</sup>.

N.B.: è consigliabile l'applicazione e spruzzo (airless). In ogni caso **PROTECH TUNNEL** può essere diluito, con acqua, ove necessario, sulla base dei seguenti rapporti:

- applicazione a spruzzo o airless = 35-40%;
- applicazione a rullo = 30-40%;
- applicazione a pennello = 40-50%.