

Rimozione duratura delle muffe

Risanamento antimuffa, algicida, di involucri murari con successiva pitturazione anticorrosione



Prodotto

Consumi

CONSILEX ANTIMUFFA CLEANER	0.2 l/m ²	(Superficie da trattare o rivestire)
CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER	0.2 l/m ²	(Superficie da trattare o rivestire)
PROTECH FIX AC	0.12 l/m ²	(Superficie da trattare o rivestire)
PROTECH THERM	0.3 kg/m ²	(Superficie da trattare o rivestire)


- 1** Preparazione dei supporti ivi compresa l'asportazione degli imbrattamenti, delle parti friabili ed incoerenti, macchie, incrostazioni, polvere, ecc., sino alla messa in evidenza la superficie, il più possibile, pulita.



- 2** Applicazione dello specifico prodotto algicida, antimuffa, a rapido effetto, **CONSILEX ANTIMUFFA CLEANER**, con nebulizzatore o pennello sulle superfici asciutte, per un consumo indicativo di 0,2-0,25 l/m².



- 3** Trascorso un tempo variabile fra 10 minuti e qualche ora, in funzione delle condizioni di temperatura ed umidità ambientali (mediamente 90' circa), tempo necessario per la migliore azione detergente di **CONSILEX ANTIMUFFA CLEANER**, rimuovere il prodotto con una spugna e risciacquare con acqua. Attendere la completa asciugatura prima di passare alle fasi successive.



Nel caso di concrezioni particolarmente resistenti ripetere le operazioni descritte sino alla completa eliminazione delle rilevanze.

- 4** Al raggiungimento della eliminazione visiva della muffa e di ogni altra proliferazione biodeteriogenica, applicare sulle superfici asciutte il trattamento antimuffa, ecologico, **CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER**, per un consumo di circa 0,2-0,25 l/m². **CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER**, entro circa 15 giorni dalla sua applicazione, attraverso un'azione rivolta all'inibizione della proliferazione delle ife presenti nella muratura, impedirà il che le muffe affiorino nuovamente.



- 5** Trascorse 48 ore dall'applicazione di **CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER**, applicare (a pennello, rullo o airless) il fissativo acrilico consolidante ad alta penetrazione, **PROTECH FIX AC**, per un consumo di 0,12 l/m².





6 Dopo qualche ora dall'applicazione del fissativo, applicazione la specifica pittura termoisolante, igienizzante, anticondensa **PROTECH THERM**, a base di termopolimeri acrilici in emulsione acquosa, microsferi di vetro cave, pigmenti, cariche lamellari, inibitori di corrosione, per un consumo indicativo di 0,25-0,35 kg/m².



NB: la quantità di **PROTECH THERM** da applicare deve consentire il conseguimento di uno spessore minimo efficace non inferiore a 300 micron (0,3 mm)
