



Группа  
Proseal

Тип

Гидроасширяющиеся изделия на основании натриевого бетона

Линии изделий

- Aqua
- Sanageb

Функциональные категории

- Герметизация подвальных помещений с использованием гидрорасширяющихся изделий
- Производство строительных растворов и растворов для штукатурки "in situ"

Компоненты

Однокомпонентные

Внешний вид

Порошок

PRS.0013

## CLAYGRAIN

Бентонит натрия в виде порошка для гидроизоляции и земляных работ

 Таможенный код

2508 1000

 Упаковка

- Мешок 25 кг

 Применение

- Добавить к другим компонентам
- Кельма
- Затирка
- Шпатель

### Описание изделия

CLAYGRAIN представляет собой порошок бентонита натрия, безводный, характеризующийся содержанием монтмориллонита свыше 95%, с низким пределом текучести. Продукт должен быть использован, чтобы увеличить количество бентонита в точечных зонах или его смешивают с цементом или водой или только водой, чтобы получить немного экспансивный гидроизоляционный раствор, подходящий для сглаживания любых отмоستок в бетоне, до укладки и засыпки бентонита CLAYTEX.






### Сфера применения

Арматурное и/или инъекционное заполнение. Пластиковые диафрагмы. Прочный герметик, работающий в критических зонах подземной гидроизоляции с бентонитными системами.

### Доступные цвета

- Beige

### Основные характеристики

-  Гидрорасширяющееся изделие
-  Не воспламеняющееся
-  Резистентные к УФ-лучам
-  Срок годности: 12 мес.
-  Темп. использования: +5 / +35 °C

### Технические спецификации

*Indice di rigonfiamento (ASTM D 5890): >29 ml/2g*

*Limite di liquidità: >550 %*

*Perdita di liquido alla filtropressa (ASTM D 5891): <18 мл*

*Permeabilità a 25 kPa di confinamento: 5.E-09 см/с*

*Densità apparente: 0.9-1.00 г/см³*

*Максимальная влажность (ASTM D 4634): <13 %*

### Разрешенные опоры

Цемент

### Способ использования

Стандартная доза составляет 60 л/м³ воды (стандартный минимальный размер). Указанная концентрация может быть изменена в зависимости от характеристик грунта и требуемой вязкости. Необходимо смешать адекватно продукт при подготовке грязи, чтобы обеспечить достаточное увлажнение.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Обновление: 25/01/2018

Условия продажи и юридические последствия см.

[www.azichem.ru/disclaimer](http://www.azichem.ru/disclaimer)

Страница: 1/2

## Хранение и складирование

Защищает от замерзания. Храните изделие в его оригинальной упаковке в прохладном, сухом месте, защищенном от воздействия мороза и прямых солнечных лучей. Несоответствующее хранение изделия может привести к потере его реологических характеристик. Защищать от влажности. Хранить изделие при температуре от +5°C до +35°C.



## Предупреждения, меры предосторожности, экологичность

Технические данные и характеристики, заявленные в настоящем документе, являются результатом лабораторных испытаний, проведенных в контролируемых условиях, которые могут быть значительно изменены условиями эксплуатации и запуска. Из этого следует необходимость проведения предварительных испытаний в реальных условиях эксплуатации.

Следует помнить о том, что пользователь несет ответственность за ознакомление с самым последним изданием Паспорта безопасности на изделие, содержащим и физико-химическими и токсикологическими характеристиками, этапами риска и другими сведениями, которые могут потребоваться для транспортировки, использования и утилизации изделия и его упаковки в полной безопасности. Кроме того, запрещено выбрасывать изделие и его упаковку вместе с бытовыми отходами.

*CLAYGRAIN произведено/ распространяется*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy (Италия)  
info@azichem.com Тел. +39 0376.604185 /604365 Фвкс: +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Обновление: 25/01/2018  
Условия продажи и юридические  
последствия см.  
[www.azichem.ru/disclaimer](http://www.azichem.ru/disclaimer)

Страница: 2/2