



Familja
Proseal

Tipologjia
Mastiçë plastikë, elastoplastikë dhe hidroekspansivë

Linjat e produkteve
• Aqua
• Building
• Infratech

Kategoritë e përdorimit
• **Hidroizolim i ambjentëve nëntokësore me produkte hidroekspansive**
• **Hidroizolim i nyjeve të lëvizjes ose nyjeve të ndërtimit**

Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Fishek

PRS.0047

FLEXSEAL 300

Mastiç polimerik hidroizolues me fishek që shtrydhet

Kodi doganor

3909 5090

Ambllazhimi

- Fishek 300 cc
- Kuti: 12 x (Fishek 300 cc)

Aplikimi

- Pistoletë me dozë të përcaktuar
- Shpatull

Përshkrimi i produktit

Ngjitës poliuretani hidro-ekspansiv, në pastë tiksotropike, i paketuar paraprakisht në fishek të ekstrudueshëm me postin dozimi normal, për t'u përdorur si ndalues uji në situatat më komplekse ose të pakëndshme në fushën e hidroizolimit të dhomave nëntokësore. Ai ruan karakteristikat e tij elastike dhe izoluese të pandryshuara me kalimin e kohës. Në një gjendje plotësisht të thatë, FLEXSEAL 300 tkurret në madhësinë e tij origjinale dhe më pas zgjerohet përsëri pas kontaktit me ujin.

Konsumi

Nga 0,15 deri në 0,30 FLEXSEAL 300 fishekë për çdo matës linear të vuloset, varësisht nga gjeometria e zgavrës.

Fushat e përdorimit

Realizimi i mbylljeve hermetike aty ku vërehen lidhje, vrima, dëmtime, plasaritje, fletë kasetash, etj. Vendosja e pajisjeve në lidhjen ndërmjet tubave dhe maraturës; Ndhmues për vendosjen e profileve të ujit si tradicionale ashtu edhe hidroekspansivë.

Vetitë kryesore



I pandezshëm



Jetëgjatësia:
9 muaj



Pesha specifike:
1.35 kg/dm³



Rezistent ndaj rrezeve UV



Të përdoret me doreza mbrojtëse



Ngjyrat në dispozicion
E kuqe

Veçoritë teknike

Dust-free time: 3-5 h

Aftësia e zgjerimit 24 orë (DIN 52451): +25 %

Kapaciteti i zgjerimit në 7 ditë (DIN 52451): +100 %

Ngurtësim në prekje (a 20°C): 10 h

Ngurtësimi Shore A: 45 _

Rezistenca në tërheqje: 3.5 MPa

Temperatura e vendosjes: -20 / +50 °C



www.azichem.com

Përditësimi më: **08/07/2022**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet ligjore mund të lexohen në www.azichem.it/disclaimer

Mjetet e pastrimit

- Diluent Nitro

Shtresat e lejuara

- Beton
- Parafabrikuara
- Dru
- Plastikë
- Fibroçimento
- Nënshtrës çimentoje
- i pandryshkshëm

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Shtresat mbështetëse duhet të jenë të pastra, pa pluhur, pjesë të shkatërruara dhe të paqëndrueshme etj.

Mënyra e përdorimit

Pritini majën e fishekut me një prerëse në një mënyrë të tillë që të lejojë nxjerrjen e një shiriti ngjitës prej të paktën 8 mm në diametër me qëllim që mbyllja të jetë efektive dhe hidroekspansive). FLEXSEAL 300 duhet të instalohet në seksione të kufizuara në mënyrën e duhur dhe të mbuluara me së paku 6 cm llaç ndërtimor jo-tkurrës GROUT 6 (i rrjedhshëm) ose REPAR TIX (thixotropik).

Magazini e Ruajtja

Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarin dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike.



Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin: www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose ambalazhit të tij në mjedis.

Mos e përdorni FLEXSEAL 300 si një silikon të thjeshtë. Përhapja e pakufizuar tërësisht do ta shkëputte nga shtresa mbështetëse, duke dëmtuar mbylljen.



www.azichem.com

Përditësimi më: **08/07/2022**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **08/07/2022**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer