



Familja
Proseal

Tipologjia
Blokues uji hidro-ekspansiv prej gome

Linjat e produkteve
• Aqua
• Building

Kategoritë e përdorimit
• Hidroizolim i ambjenteve nëntokësore me produkte hidroekspansive
• Realizimi i veprave nëntokësore në beton me papërshkueshmëri të lartë

Përbërësit
Monokomponent

Paraqitja
Bordurë

PRS.0244

SEALGUM

Penguese uji prej gome hidroekspansive

Kodi doganor

4006 9000

Amballazhimi

- 20x5 mm Rrotull 10 m
- 20x10 mm Rrotull 10 m
- 20x20 mm Rrotull 5 m
- Kuti: 5 x (20x5 mm Rrotull 10 m)
- Kuti: 9 x (20x10 mm Rrotull 10 m)
- Kuti: 9 x (20x20 mm Rrotull 5 m)

Aplikimi

- Aplikim manual
- Çekiç

Përshkrimi i produktit

Penguese uji izoluese me bazë një përzierje të veçantë gome naturale dhe sintetike e me agjentë hidrofilë, hidroekspansivë; në kontakt me ujin e rrit vëllimin e vet deri në 3 herë në krahasim me përmasat origjinale. SEALGUM është një penguese uji që vihet lehtë dhe thjesht në përdorim e nuk kërkon përgatitje të veçanta të shtresave, hapërisave të paracaktuara etj. Mbrojtësit e ujit SEALGUM disponohen në tre seksione të ndryshme: SEALGUM 20.05 = 20x5 mm; SEALGUM 20.10 = 20x10 mm; SEALGUM 20.20 = 20x20 mm.


Konsumi


1.1 m/m: Përdorni 1 metër të SEALGUM për çdo matës linear, duke qenë të kujdesshëm për të vendosur 5-10 cm të produktit përkrah fundit / fillimit të rrotullit për të garantuar qëndrueshmërinë e përhershme të ujit në sistem.


Fushat e përdorimit

Realizimin e lidhjeve të forta dhe lidhjeve me mbajtje të sigurt dhe të përhershme hidraulike.

Vetitë kryesore

 Jetëgjatësia:
12 muaj

 Pesha specifike:
1.26 kg/dm³

 Produkt hidroekspansiv:
> 500 %

 Ngjyrat në dispozicion
Blu

Veçoritë teknike

Ngurtësimi (Shore A): 36 _

Presioni hidraulik maksimal: 5 bar

Rezistenca nga zjarrit DIN 4102-1: B 2 _

Përgatitja e shtresave (mbështetëse)

Bëni kujdes që sipërfaqet e aplikimit duhet të jenë të pastra, pa pluhur dhe pjesë të padëshirueshme, të copëtuara.

Mënyra e përdorimit

SEALGUM duhet të shtrihet në sipërfaqen ku do të vendoset dhe fiksimi bëhet përmes gozhdimit (një gozhdë çeliku dhe një rondelë në çdo 25 cm afërsisht). Bllokimi i guarnicionit sigurohet thjesht nga afrimi dhe jo nga mbivendosja e ekstremiteteve. Pozicionimi duhet të garantojë një mbulim prej 10-12 cm nga ana e betonit, me qëllim që të përmbajë veprimin ekspansiv që sjell hidratimi.

Në rast të sipërfaqeve veçanërisht të shkitura ose të rrudhosura mund të vendoset SEALGUM me ndihmën e një bllokuesi hidroekspansiv në fishek FLEXSEAL 300.

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Përditësimi më: 13/01/2022
Kushtet e shitjes dhe parashikimet ligjore mund të lexohen në www.azichem.it/disclaimer

Magazinimi e Ruajtja

Ruajeni produktin në ambalazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të thatë, duke shmangur acarin dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Mbrojeni nga lagështia.



Paralajmërimi, Masa paraprake, Ekologji

Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe praktike.

Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e pasaktë.

Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin:

www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin: www.azichem.com.

Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose ambalazhit të tij në mjedis.

SEALGUM prodhohet/shpërndahet nga



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali

info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Përditësimi më: **13/01/2022**
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer