



Familie
Proseal

Typ
Hydroexpansiver GummiWasserStopp

Produktlinien
• Aqua
• Building

Funktionskategorien
• **Abdichtung von Kellerräumen mit Quellprodukten**
• **Verwirklichung von Kellern aus mit Beton, mit höchster Abdichtung**

Bestandteile
Einkomponente

Erscheinungsbild
Rand

PRS.0244

SEALGUM

Waterstop-Dichtungsband aus hydroexpansivem Kautschuk

Zollcode

4006 9000

Verpackungen

- 20x5 mm Rolle 10 m
- 20x10 mm Rolle 10 m
- 20x20 mm Rolle 5 m
- Schachtel: 5 x (20x5 mm Rolle 10 m)
- Schachtel: 9 x (20x10 mm Rolle 10 m)
- Schachtel: 9 x (20x20 mm Rolle 5 m)

Anwendungen

- Manuelle Anwendungen
- Hammer

Beschreibung des Produkts

Waterstop-Dichtungsband auf Basis einer speziellen Mischung aus natürlichem und synthetischem Kautschuk und wasserabweisenden Komponenten, hydroexpansiv: Bei Wasserkontakt quillt es auf das Dreifache des ursprünglichen Volumens auf. SEALGUM ist ein Waterstop mit einfacher und bequemer Anwendung, der keine besondere Vorbereitung der Untergründe oder Halterungen usw. erfordert. SEALGUM Fugenbänder sind in drei verschiedenen Abschnitten erhältlich: SEALGUM 20.05 = 20x5 mm; SEALGUM 20.10 = 20x10 mm; SEALGUM 20.20 = 20x20 mm.

Verbrauch

1,1 m/m: 1 Meter SEALGUM für jeden Laufmeter verwenden. Darauf achten, 5-10 cm des Produkts an den Abschluss-/Startpunkten der Rolle anzubringen, um eine dauerhafte Wasserdichtigkeit des Systems zu gewährleisten.

Verwendungsbereiche

Herstellung von Arbeitsfugen und Anschlüssen mit sicherer und dauerhafter Wasserdichtigkeit.

Wesentliche Charakteristiken

 Haltbarkeit:
12 Monate

 Quellfugenprodukt:
> 500 %

 Spezifisches Gewicht:
1.26 kg/dm³

 Verfügbare Farben
Blau

Technische Spezifikationen

Brandbeständigkeit DIN 4102-1: B 2 _

Härte (Shore A): 36 _

Maximaler Hydraulikdruck: 5 bar

Vorbereitung des Untergrunds

Achten Sie darauf, die Verlegestelle des Waterstops so glatt und homogen wie möglich auszuführen. Alle bröckligen, losen, staubbildenden usw. Teile müssen entfernt werden.

Verwendungsart

SEALGUM muss auf die Verlegestelle aufgebracht und durch Nagelung befestigt werden (ein Stahlnagel mit Unterlegscheibe etwa alle 25 cm). Die Abdichtung der Stöße wird durch einfaches Aneinanderstoßen und nicht durch Überlappung der Enden gewährleistet. Die Positionierung muss eine Abdeckung von 10-12 cm des Betons garantieren, um die durch Feuchtigkeit erzeugte Expansionswirkung zu begrenzen.

Im Fall von besonders schwierigen oder rauen Stellen kann SEALGUM mithilfe des hydroexpansiven Dichtungsmittels in Kartusche FLEXSEAL 300 verlegt werden.



www.azichem.com

Aktualisierung von: **13/01/2022**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und gesetzliche Hinweise, konsultierbar auf

www.azichem.de/disclaimer

Lagerung und Aufbewahrung

Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Feuchtigkeitsempfindlich.



Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Ökologie

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.

Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.

Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: www.azichem.com. Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: www.azichem.com.

Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.

SEALGUM hergestellt / vertrieben von



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien

info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aktualisierung von: **13/01/2022**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer