



Famille
Proseal

Typologie
Waterstop hydro-expansifs en caoutchouc

Lignes produits
• Aqua
• Building

Catégories fonctionnelles
• **Imperméabilisation des pièces enterrées avec des produits hydroexpansifs**
• **Réalisation d'ouvrages enterrés en béton à imperméabilité élevée**

Composants
Monocomposant

Aspect
Cordon

PRS.0244

SEALGUM

Waterstop en caoutchouc hydro-expansif

Code des Douanes

4006 9000

Emballages

- 20x5 mm Rouleau 10 m
- 20x10 mm Rouleau 10 m
- 20x20 mm Rouleau 5 m
- Boîte: 5 x (20x5 mm Rouleau 10 m)
- Boîte: 9 x (20x10 mm Rouleau 10 m)
- Boîte: 9 x (20x20 mm Rouleau 5 m)

Application

- Application manuelle
- Marteau

Description du produit

Waterstop scellant à base d'un mélange spécial de caoutchoucs naturels et synthétiques et agents hydrophiles, hydro-expansifs : en contact avec l'eau, il augmente son volume jusqu'à plus de 3 fois par rapport à la dimension d'origine. SEALGUM est un waterstop d'utilisation simple et facile qui ne demande pas de préparations particulières des supports, emplacements pré-moulés, etc...Les waterstops SEALGUM sont disponibles en trois sections différentes: SEALGUM 20.05 = 20x5 mm; SEALGUM 20.10 = 20x10 mm; SEALGUM 20.20 = 20x20 mm.

Dosage

1,1 m/m : Utiliser 1 mètre de SEALGUM par mètre linéaire en ayant soin de poser 5-10 cm de produit au niveau des points de fin/début de rouleau pour garantir l'étanchéité hydraulique permanente du système.

Champs d'application

Réalisation de reprises de coulage et connexions à étanchéité hydraulique sûre et permanente.

Caractéristiques fondamentales

 Conservabilité:
12 mois

 Poids spécifique:
1.26 kg/dm³

 Produit hydroexpansif:
> 500 %

 Couleurs disponibles
Bleu

Spécifications techniques

Dureté (Shore A): 36 _

Pression hydraulique maximale: 5 bar

Résistance au feu DIN 4102-1: B 2 _

Préparation des supports

Veiller à réaliser l'emplacement de pose du waterstop le plus lisse et homogène possible. Éliminer d'éventuelles parties friables, incohérentes, pulvérulentes, etc.

Mode d'emploi

SEALGUM doit être étendu sur le plan de pose et fixé par le biais de rivetage (un clou en acier plus rondelle tous les 25 cm environ). Le scellage des jonctions est assuré par la simple juxtaposition et non par la superposition des extrémités. Le positionnement doit garantir une couverture de 10-12 cm de la part du béton, afin de contenir l'action expansive générée par l'hydratation.

Dans le cas de surfaces particulièrement déconnectées ou rugueuses, il sera possible de positionner SEALGUM avec l'aide du scellant hydro-expansif en cartouche FLEXSEAL 300.



www.azichem.com

Mise à jour du: **13/01/2022**
Conditions de vente et mentions
légalles consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer

Stockage et Conservation

Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une mauvaise conservation peut causer une perte des performances rhéologiques. Craint l'humidité.



Mises en garde, Précautions, Ecologie

Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques. Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.

Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assurant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : www.azichem.com.

Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.

SEALGUM produit/distribué par



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Mise à jour du: **13/01/2022**
Conditions de vente et mentions
légalles consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer