



Famiglia
Proseal

Tipologia
Waterstop idroespansivi in gomma

Linee prodotti
• **Aqua**
• **Building**

Categorie funzionali
• **Impermeabilizzazione dei locali interrati con prodotti idroespansivi**
• **Realizzazione di opere interrate in calcestruzzo ad elevata impermeabilità**

Componenti
Monocomponente

Aspetto
Cordolo

PRS.0244

SEALGUM

Waterstop in gomma
idroespansiva

Codice Doganale

4006 9000

Imballaggi

- SEALGUM 20.05 Rotolo da 10 m
- SEALGUM 20.10 Rotolo da 10 m
- SEALGUM 20.20 Rotolo da 5 m
- Scatola: 5 x (SEALGUM 20.05 Rotolo da 10 m)
- Scatola: 7 x (SEALGUM 20.10 Rotolo da 10 m)
- Scatola: 7 x (SEALGUM 20.20 Rotolo da 5 m)

Applicazione

- Applicazione manuale
- Martello

Descrizione del prodotto

Waterstop sigillanti a base di una speciale miscela di gomme naturali e sintetiche ed agenti idrofili, idroespansivi: a contatto con acqua aumentano il proprio volume sino ad oltre 3 volte rispetto alla dimensione originaria. SEALGUM sono waterstop di semplice ed agevole messa in opera che non richiedono particolari preparazioni dei supporti, sedi presagomate ecc.. L'espansione dei SEALGUM può variare in base al tipo di acqua in cui sono immersi. I waterstop SEALGUM sono disponibili in tre differenti sezioni: SEALGUM 20.05 = 20x5 mm; SEALGUM 20.10 = 20x10 mm; SEALGUM 20.20 = 20x20 mm.

Consumi


1,1 m/m : Utilizzare 1 metro di SEALGUM per ogni metro lineare, avendo l'accortezza di affiancare 5-10 cm di prodotto nei punti di termine/inizio rotolo per garantire la permanente tenuta idraulica del sistema.


Campi d'impiego

Realizzazione di riprese di getto e connessioni a sicura e permanente tenuta idraulica.

Caratteristiche fondamentali

 Conservabilità:
12 mesi

 Peso specifico:
1.26 kg/dm³

 Prodotto idroespansivo:
> 500 %

 Colori disponibili
Blu

Specifiche tecniche

Durezza (Shore A): 36 _

Pressione idraulica massima: 5 bar

Resistenza al fuoco DIN 4102-1: B 2 _

Preparazione dei supporti

Aver cura di realizzare la sede di posa del waterstop il più liscia ed omogenea possibile. Rimuovere eventuali parti friabili, incoerenti, pulverulente, ecc..

Modalità d'impiego

SEALGUM deve essere steso sul piano di posa e fissato mediante chiodatura (un chiodo d'acciaio più rondella ogni 25 cm circa). La sigillatura delle giunzioni è assicurata dal semplice accostamento e non dalla sovrapposizione delle estremità. Il posizionamento deve garantire una copertura di 10-12 cm da parte del calcestruzzo, al fine di contenere l'azione espansiva generata dall'idratazione.

Nel caso di superfici particolarmente sconnesse o ruvide sarà possibile posizionare SEALGUM con l'ausilio del sigillante idroespansivo in cartuccia FLEXSEAL 300.



www.azichem.com

Aggiornamento del: **14/01/2022**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Stoccaggio e Conservazione

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un' inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Teme l'umidità.



Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

SEALGUM è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **14/01/2022**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer