



Famiglia  
**Protech**

Tipologia  
**Fissativi per l'incapsulamento dell'amianto**

Linee prodotti  
• **Infratech**

Categorie funzionali  
• **Incapsulamento temporaneo delle lastre in cemento-amianto**

Componenti  
**Monocomponente**

Aspetto  
**Liquido**

PRT.0035

## ELASTOCAP-D

Fissativo specifico per  
l'incapsulamento temporaneo di  
lastre in amianto

### **Codice Doganale**

3209 1000

### **Imballaggi**

- Flacone con nebulizzatore da 1 kg
- Tanica da 10 kg
- Tanica da 25 kg

### **Applicazione**

- Nebulizzazione airless a bassa pressione
- Pennello
- Rullo

## Descrizione del prodotto

Lattice fissativo, penetrante, consolidante, di tipo reattivo flessibilizzante, a base di copolimeri stirene butadiene in emulsione acquosa, per l'incapsulamento temporaneo di tipo D di lastre in amianto nelle operazioni di disinstallazione e rimozione, addizionato con pigmenti inorganici di colore rosso, per migliorare la visualizzazione delle superfici trattate.

## Informazioni aggiuntive

L'idoneità tecnico scientifica di ELASTOCAP-D, quale prodotto incapsulante temporaneo per il trattamento delle lastre in cemento amianto, destinate alla rimozione tipo "D", ai sensi del D.M. 20/08/99, punto 4, appendice 1, è stata certificata presso il laboratorio ANALYSIS di Pescantina (VR). (Rapporto di prova n° 3234/2005)








## Consumi

Circa 0,30 kg di ELASTOCAP-D per ogni metro quadrato di superficie da trattare.

## Campi d'impiego

Incapsulamento temporaneo dell'amianto nelle operazioni di disinstallazione e rimozione delle coperture.

## Caratteristiche fondamentali

- |   |   |
|---|---|
|  Conservabilità:<br>12 mesi  |  Esente da solventi                          |
|  Non infiammabile            |  Peso specifico:<br>1.25 kg/dm <sup>3</sup>  |
|  Resistente ai raggi UV      |  Temperatura di applicazione:<br>+5 / +35 °C |
|  Colori disponibili<br>Rosso |   |

## Specifiche tecniche

Indurimento al tatto (a 20°C): 2 h

## Pulizia strumenti

- Acqua

## Supporti consentiti

- Fibrocemento



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aggiornamento del: **08/07/2021**  
Condizioni di vendita e avvertenze  
legali consultabili su  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)

## Modalità d'impiego

Mescolare il prodotto prima dell'uso.

ELASTOCAP-D, deve essere applicato, mediante nebulizzazione con dispositivi airless a bassa pressione. L'applicazione dovrà interessare entrambe le facce di ciascuna lastra. La rimozione delle lastre dai dispositivi di fissaggio (ganci, viti, chiodi, ecc.) dovrà essere effettuata con estrema attenzione per non danneggiare le lastre stesse.

Ad avvenuta disinstallazione, le lastre, manipolate con cautela al fine di evitare cadute e/o frantumazioni, dovranno essere calate a terra con adeguati mezzi di sollevamento e quindi, accuratamente accatastate e pallettizzate. Per evitare la dispersione delle fibre d'amianto, eventualmente liberate durante le operazioni di spostamento e sovrapposizione, si dovrà provvedere ad una nuova applicazione di ELASTOCAP-D.

Le operazioni sopra descritte, così come il successivo imballaggio ermetico delle lastre, dovranno avvenire nello scrupoloso rispetto delle norme e delle leggi vigenti, che prescrivono anche le procedure ed i mezzi di protezione individuale per gli operatori.

Non respirare i vapori e gli aerosoli prodotti. Indossare una maschera a protezione delle vie respiratorie. Evitare il contatto con gli occhi e l'epidermide.

I residui della rimozione delle lastre in cemento-amianto, opportunamente incapsulate, dovranno essere conferiti solamente in appositi centri di smaltimento.

Mescolare il prodotto prima dell'uso. Eventuali diluizioni, ove necessarie, dovranno essere fatte con acqua pulita.

## Stoccaggio e Conservazione

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche.



## Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aggiornamento del: **08/07/2021**  
Condizioni di vendita e avvertenze  
legali consultabili su  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)

*ELASTOCAP-D è prodotto/distribuito da*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aggiornamento del: **08/07/2021**  
Condizioni di vendita e avvertenze  
legali consultabili su  
[www.azichem.it/disclaimer](http://www.azichem.it/disclaimer)

Pagina: **3/3**