



PRT.0107

PROTECH QUARZ PLAST

Pintura de cuarzo, protectora, decorativa, a base de resinas acrílicas

Código de Aduana

3209 1000

Embalajes

- Balde 22 kg

Aplicación

- Pulverización sin aire a baja presión
- Pincel
- Rodillo

Familia
Protech

Tipo
Fijadores, pinturas y enlucidos a base acrílica

Líneas de productos
• **Building**

Categorías funcionales
• **Enjalbegaduras protectoras (pinturas)**

Componentes
Monocomponente

Aspecto
Líquido

Descripción del del producto

Pintura de cuarzo a base de resinas acrílicas en emulsión, pigmentos inalterables de alta cobertura, filler cubrientes, cargas inorgánicas, promotores de adhesión y cuarzo micronizados para la pintura de edificios civiles de nueva construcción, tanto en exterior que en interior.

Características generales

Revestimiento protector en estructura lamelar que, además de tener un efecto estético original, permite el máximo llenado, elevada resistencia a la luz, mecánica y química. Alta cobertura y dilatabilidad convierten este producto de extrema facilidad en la aplicación, con grandes ahorros de tiempo por parte del operador. Las especiales resinas acrílicas que lo componen permiten obtener una película caracterizada por una rápida insensibilidad al agua también en la fase de secado, con la consiguiente reducción del "efecto caracol" en caso de acontecimientos atmosféricos.

Consumos

Aplique de 0,35 a 0,60 kg de PROTECH QUARZ PLAST por cada metro cuadrado de superficie a pintar.


Campos de uso

Pinturas protectoras, decorativas, resistentes a los agentes atmosféricos y a las atmósferas urbanas, industriales, de superficies de muros, revocos, etc.


Características fundamentales


 Aplicar en dos manos


 Conservabilidad:
12 meses


 Espesor máximo aconsejado:
400 μm


 Espesor mínimo aconsejado:
200 μm

 Exento de solventes

 No inflamable

 Peso específico:
1.60 kg/dm^3

 Resistente a los rayos UV

 Temperatura de uso:
+5 / +35 °C

 Colores disponibles
Blanco / Azichem - acrílici

Especificaciones técnicas

Residuo seco (10' a 150°C): 61 %

Limpieza instrumentos

• Agua

Soportes admitidos

• Enlucidos
• Hormigón
• Prefabricados
• Fibrocemento

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Actualización del: 24/08/2020

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en

www.azichem.es/disclaimer

Modo de uso

La pintura protectora y decorativa PROTECH QUARZ PLAST puede ser aplicada a brocha, previa dilución con agua hasta el 15%, mediante una mano cruzada o dos manos a distancia de 12-24 h, así como puede ser aplicada mediante rodillo, con diluciones del orden del 15-25% con agua. La aplicación airless requiere especiales equipos de erogación airless de baja presión, que se encuentran en el mercado.

En presencia de amplias superficies se recomienda aplicar el producto del mismo lote y, para la última mano, proceder siempre mojado sobre mojado para evitar signos de reanudación.

Almacenamiento y Conservación

Proteger del congelamiento Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico Almacenar el producto a una temperatura entre +5°C y +35°C



Advertencias, Precauciones, Ecología

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.

Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

Tiempo lluvioso y humedad atmosférica excesiva pueden comprometer el secado.



www.azichem.com

Actualización del: **24/08/2020**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer

PROTECH QUARZ PLAST es producido/distribuido por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualización del: **24/08/2020**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer