



PRT.0107

PROTECH QUARZ PLAST

Tinta de quartzo, protetiva,
decorativa, a base de resinas
acrílicas

Cód. Alfandegário

3209 1000

Embalagens

- Balde 22 kg

Aplicação

- Nebulização airless a baixa
pressão
- Pincel
- Rolo

Família
Protech

Tipologia
Fixadores, tintas e rebocos com base acrílica

Linhas de produtos
• **Building**

Categorias funcionais
• **Pinturas protetoras (pinturas)**

Componentes
Monocomponente

Aspetto
Líquido

Descrição do produto

Tinta de quartzo a base de resinas acrílicas em emulsão, pigmentos inalteráveis de alta cobertura, doseador, cargas inorgânicas, promotores de adesão e quartzos micronizados para a pintura de edifícios civis de nova construção, tanto no exterior quanto no interior.

Características gerais

Revestimento protetivo com estrutura lamelar que, além de ter um efeito estético original, permite o máximo preenchimento, elevadíssima resistência à luz, mecânica e química. A alta cobertura e dilatabilidade tornam esse produto de extrema facilidade na aplicação, com grandes economias de tempo por parte do operador. As especiais resinas acrílicas que o compõem permitem obter uma película caracterizada por uma rápida insensibilidade à água mesmo na fase de secagem, com consequente redução do "efeito caracol" em caso de eventos atmosféricos.

Consumos

Aplicar de 0,35 a 0,60 kg de PROTECH QUARZ PLAST para cada metro quadrado de superfície a ser pintada.


Campos de uso


Pinturas protetivas, decorativas, resistentes aos agentes atmosféricos e às atmosferas urbanas, industriais, de superfícies de paredes, rebocos, etc.


Características fundamentais


 Aplicar em duas demãos

 Conservação:
12 meses


 Espessura máxima recomendada:
400 μm


 Espessura mínima recomendada:
200 μm


 Não inflamável

 Peso específico:
1.60 kg/dm³

 Resistentes aos raios UV

 Sem solventes

 Temperatura de uso:
+5 / +35 °C

 Cores disponíveis
Branco / Azichem - acrílici

Especificações técnicas

Resíduo seco (10' a 150°C): 61 %

Limpeza instrumentos

• Água

Suportes consentidos

• Rebocos
• Betão
• Pré-fabricados
• Fibrocimento



www.azichem.com

Atualização em: 25/08/2020
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer

Modalidade de emprego

A pintura protetiva e decorativa PROTECH QUARZ PLAST pode ser aplicada com pincel, após a diluição com até 15%, mediante uma demão cruzada ou duas demãos à distância de 12-24 h, assim como pode ser aplicada mediante rolo, com diluições na ordem de 15-25% com água. A aplicação por pulverização requer aparelhos especiais de distribuição airless de baixa pressão, geralmente encontrados no mercado.

Em presença de amplas superfícies, recomenda-se aplicar o produto da mesma partida e, para a última demão, proceder sempre molhado sobre molhado para evitar sinais de retomada.

Armazenamento e Conservação

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Armazenar o produto a uma temperatura entre +5°C e +35°C.



Advertências, Precauções, Ecologia

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado. É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

Tempo chuvoso e humidade atmosférica excessiva podem comprometer a secagem.



www.azichem.com

Atualização em: **25/08/2020**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Atualização em: **25/08/2020**
Condições de venda e advertências
legais a consultar em
www.azichem.pt/disclaimer