



PRT.0110

PROTECH SIL I

Glet hidrofug, transpirant, pe bază de dispersii siloxanice

Cod vamal

3214 9000

Ambalaje

- Găleată 5 kg
- Găleată 25 kg

Aplicare

- Drișcă
- Drișcă din burete
- Spatulă

Familie
Protech

Linii de produse
• **Building**

Componente
Monocomponent

Tip de produs
Fixativi, vopsele și gleturi pe bază de siloxani

Categorii funcționale
• **Învelișuri protective (gleturi)**

Aspect
Pastă

Certificări și reglementări



EN 15824

Specificații pentru tencuieli de interior și exterior, pe bază de lianți organici

Descrierea generală a produsului

Glet hidrofug respirabil, pigmentat, gata de utilizare, pe bază de rășini siloxanice dispersate în apă. Ideal pentru acoperirea protectivă rezistentă la apă și intemperii, în lucrările de reabilitare a fațadelor clădirilor civile și industriale, precum și în clădirile noi.

Caracteristici generale

PROTECH SIL I este disponibil în 5 granulometrii diferite pentru aplicații diverse:

- Foarte fin (granula $\leq 0,4$ mm)
- Fin (granula $\leq 0,7$ mm)
- Mediu (granula $\leq 1,0$ mm)
- Mare (granula $\leq 1,5$ mm)
- Maxi (granula $\leq 2,0$ mm)

Consum

Consumuri orientative în funcție de granulometriile produsului PROTECH SIL I disponibile:

- GRANULAȚIE de 1 mm: aproximativ 1,25-1,40 kg/m²;
- GRANULAȚIE de 1,2 mm: aproximativ 1,40-1,55 kg/m²;
- GRANULAȚIE de 2 mm: aproximativ 1,85-2,15 kg/m²;
- GRANULAȚIE de 2,2 mm: aproximativ 2,00 - 2,30 kg/m².

Randamentele indicate se referă la suporturi netede și sunt strict orientative. Consumurile efective trebuie stabilite în urma unei probe practice corespunzătoare.

Domenii de utilizare

Finisajul "impermeabilizant", hidrofug, transpirant, protectiv și decorativ, a suprafețelor murale din clădirile istorice care fac sau nu parte din "patrimoniul cultural", în restaurări, clădiri noi, sisteme de deumidificare etc.

Caracteristici fundamentale



Aplicați două straturi



Conservare:
12 luni



Fără solvenți



Greutate specifică:
1.72 (± 0.02) kg/dm³



Neinflamabil



Temperatura de utilizare:
+8 / +30 °C



Culori disponibile
Solicitați culori disponibile

IF YOU WANT TO SOLVE IT
azichem

www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer

Specificații tehnice

Absorbție capilară: 0.23 kg•h^{0.5}/m²

pH: 7.6-8.9

Reziduu sec (10' a 150°C): 83.8 %

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Tencuieli
- Beton
- Mortare cimentoase din var și mixte
- Prefabricați
- Fibrociment

Pregătirea suporturilor

Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie pregătite în mod corespunzător: uscate, fără reziduuri, praf, părți friabile sau neadecvate, vopsele sintetice deja existente etc. Eventualele tencuieli pe bază de var și/sau ciment, vopsele pe bază de var, compacte și ancorate, se pot păstra. Este indispensabil tratamentul preliminar cu fixativul siloxanic PROTECH SIL FIX.

Aplicare

PROTECH SIL I este gata de utilizare, are forma unei paste tixotropice care, după o amestecare atentă, poate fi aplicată imediat. Este recomandabilă aplicarea în două straturi, fiecare cu o grosime care nu depășește dimensiunea granulei de calcar din produs. După aplicarea celui de-al doilea strat, atunci când produsul va începe să se usuce, începeți procesul de drișuire cu drișca din burete.

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.



Măsurile de precauție **Ecologie**

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuintării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

PROTECH SIL I este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **25/08/2020**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer